



Apprêt isolant à séchage rapide. Bloque et isole les taches et les odeurs. Remplit et scelle les supports poreux pour une meilleure adhérence de la couche de peinture.

Champ d'application

- Intérieur et extérieur
- Taches de nicotine
- Taches de suie, isole également des odeurs de brûlé
- Taches de feutre
- Taches de colle
- Salissures de goudron et de bitume
- Taches d'eau
- Matériaux dérivés du bois (merbau, chêne)
- Nœuds dans le bois
- Panneaux de fibres de bois et liège
- Scellant pour supports très absorbants

Propriétés

- Excellent pouvoir isolant
- Séchage très rapide (recouvrable après 45 min.)
- Régulation de l'humidité
- Bonne adhérence
- Plastique, ne craquelle pas
- Applicable jusqu'à 0 °C

Produit

Base de liant : Résine polyvinylique dissoute dans de l'alcool à brûler

Couleurs : Blanc

Conditionnement : 750 ml et 2,5 l

Consommation : Environ 7 m²/l en fonction du support et de la méthode d'application

Degré de brillance : Mat

Étanchéité : Environ 1,22 g/cm³

Dilution : Ne pas diluer

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons du soleil

Application

Application à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation.

Nettoyage de l'outil : immédiatement après utilisation avec le diluant V33 de Südwest.

Température

Ne pas utiliser à une température ambiante et de l'objet inférieure à +0 °C. Ne pas utiliser en plein soleil ou par vent fort.

Séchage

(+20 °C / 55 % d'humidité relative)

Sec hors poussière : Après env. 10 min.

Recouvrable : Après env. 45 min.

Un séchage d'une nuit est recommandé pour les applications d'isolation extrêmement exigeantes, avec des matériaux pénétrants agressifs.

Support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de tension, et porteur.

Bois

Humidité maximale de 9 %. Plus le support est sec, plus la profondeur de pénétration est grande.

Poncer les supports grisés et altérés (grain 150) jusqu'à obtenir un support porteur.

Reponcer avec un grain P180.

Appliquer une couche de Vista Isoblock, laisser sécher et ne pas poncer. Appliquer une finition compatible avec toutes les peintures monocomposantes courantes à base d'eau et de solvant.

Essences de bois tropicaux

Dégraisser au préalable toute substance grasse/huileuse. Poncer les supports grisés et altérés (grain 150) jusqu'à obtenir un support porteur.

Reponcer avec un grain P180.

Appliquer une couche de Vista Isoblock, laisser sécher et ne pas poncer.

Appliquer une finition compatible avec toutes les peintures monocomposantes courantes à base d'eau et de solvant.

Essences de bois renfermant des substances inhérentes
Par exemple, isoler le merbau (suintement) et le chêne (acide tannique) avec 1 à 2 couches de Vista Isoblock.

Laisser sécher, ne pas poncer la 1re couche.

Appliquer une finition compatible avec toutes les peintures monocomposantes courantes à base d'eau et de solvant.

Anciennes couches de peinture

Appliquer uniquement sur des couches bien adhérentes. Bien nettoyer et poncer toute la surface avec un grain P220.

Appliquer une couche de Vista Isoblock et laisser sécher. Appliquer une finition compatible avec toutes les peintures monocomposantes courantes à base d'eau et de solvant.

Plâtrage

Humidité maximale de 5 %.

Sur les supports poudreux et sableux, fixer d'abord avec du Vista Isoblock dilué à 100 %.

Appliquer ensuite 1 à 2 couches de Vista Isoblock (selon le degré de salissures).

Laisser sécher, ne pas poncer la 1re couche. Ensuite, appliquer la finition avec toutes les peintures murales monocomposantes courantes, à base d'eau ou de solvant.

Peintures murales anciennes

Commencer par brosser à sec les taches d'eau séchées en éliminant un maximum de salissures.

Éliminer les résidus de colle et de peinture (à l'aide d'un chiffon).

Appliquer ensuite 1 à 2 couches de Vista Isoblock (selon le degré de salissures).

Laisser sécher, ne pas poncer la 1re couche.

Ensuite, appliquer la finition avec toutes les peintures murales monocomposantes courantes, à base d'eau ou de solvant.

Nœuds

Éliminer les nœuds du bois à l'aide d'un brossage à sec.

Faire fondre les poches de résine avec un couteau à mastic chaud/chauffé.

Humidité maximale de 9 %.

Reponcer avec un grain P180.

Appliquer Vista Isoblock au moins deux fois. Laisser sécher, ne pas poncer la 1re couche. Ensuite, appliquer la finition avec toutes les peintures murales monocomposantes courantes, à base d'eau ou de solvant.

Indications particulières

Une rétention (inclusion) de solvant peut se produire avec les peintures à séchage rapide dans des situations accélérant encore le séchage, par exemple en cas d'application par vent fort et/ou à des températures plus élevées.

Ceci se vérifie tout particulièrement pour les essences de bois à grain grossier, comme le merbau.

Lorsque vous finissez par des couleurs sombres, cela peut ensuite engendrer des cloques rondes à certains endroits lorsque la surface se réchauffe. Dans ce cas, il est conseillé d'appliquer des couches plus fines à chaque passage avec un temps de séchage plus long entre les couches.

Nettoyer soigneusement la suie provenant d'un incendie de PVC.

En effet, la production d'acide chlorhydrique (HCl) est très corrosive pour les peintures à appliquer ultérieurement.

Lors de l'application au pistolet, des filaments se forment dans l'air ambiant en raison du séchage rapide.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Plaque signalétique

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

16-7-2026. V1.0

Une marque exclusive de VISTAPAIN