

Technische data



Gaslint Gastec[®] QA | 0,2 BAR

Drager						
Type		Ongesinterde PTFE				
Klasse		GRp				
Drukklasse		0,2	Bar			
Keuring		NEN	751-3			
Keurmerk		QA	KIWA/GASTEC			
Temperatuur						
Service		-20	°C	t/m	135	°C
Applicatie		0	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen						
Rek		Lengte	230	%		
		Breedte	400	%		
Norm		NEN 751-3				
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.