

# AGUAPLAST®

Enduit fin pour finition intérieure lisse.

## Champs d'application

- Supports intérieurs absorbants tels que plâtrages, plaques de plâtre, ciment, béton, bois, etc.
- Lissage de surfaces neuves avant peinture ou tapissage
- Égalisation et lissage de support après retrait d'anciens papiers peints
- Rebouchage de petits trous et fissures
- Gommage d'éventuelles inégalités du bois, avant d'appliquer la peinture
- Finition décorative au rouleau ou au moyen d'autres accessoires de décoration

## Propriétés

- Assure une surface lisse et ultra-fine, idéale pour tout type de peinture et de papier peint
- Adhérence, consistance et cohésion parfaites
- Diminue la porosité du support d'où l'économie de peinture
- Se prépare et se mélange facilement
- Appliquer sans tarder
- Mise en œuvre et lissage faciles
- Se laisse poncer facilement
- Perméable à la vapeur d'eau
- Fongicide

## Descriptif

Teintes :	Blanc, peut être teinté au moyen du nuancier universel Vista
Sous forme de :	Poudre
Diluant :	Sans objet
Conditionnement :	Boîtes d'1 kg et 5 kg
Stockage :	Sous emballage d'origine, fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, durant 36 mois
Rendement :	1,1 kg de poudre x m <sup>2</sup> x mm d'épaisseur
Épaisseur max. par couche :	30 mm



Proportions du mélange : 1 kg de poudre – 0,4 litre d'eau

Délai d'application : 1 heure

Classification : AFNOR NFT 36 005 Famille III classe 2 : Enduit intérieur de peinture en phase aqueuse

Liant : Polymères en phase aqueuse

Densité : 0,70 g/cm<sup>3</sup>

Épaisseur grain : 200 microns (fin)

pH : 12,5

## Mise en œuvre

Aussitôt préparé (de préférence au malaxeur), appliquer le mélange sans tarder. Délai d'application : env. 1 heure.

Ne pas appliquer en plein soleil.

S'équiper d'outillage inox : truelle, spatule ou couteau à enduire.

Nettoyage de l'outillage sitôt après usage.

Lorsque le produit commence à s'épaissir, ne pas remélanger.

## Température

Application entre 10°C-30°C par <70 % HR.

Séchage (+23°C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 1 heure par mm

Repeignable : Après le temps de séchage

Toutes les informations susmentionnées dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux tels que température et humidité relative.

## Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Prétraiter les supports farinants ou très poreux au moyen du fixant Südwest Tiefengrund.

Éliminer préalablement les parties mal adhérentes.

Humidifier le support au préalable, avant traitement.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

## Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou exposées en permanence à l'humidité.

Les parties métalliques doivent être traitées au préalable au moyen d'un primaire antirouille.

## Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

## Identifiants

Voir fiche de sécurité.

## Unités de conditionnement

Code art.	Conditionnement	Unités	Palette
70472-002	Boîte 1 kg	10 x 1	63 (10x1)
70472-001	Boîte 5 kg	4 x 5	28 (4x5)

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
20-7-2021.

Une marque exclusive de VISTAPAIN