

AGUAPLAST®

Fin enduit de rénovation sous forme de poudre.

Application

- Intérieur
- Pour la rénovation de supports non poreux telles les peintures satinées ou brillantes, surfaces émaillées, peintures à l'huile, peintures en relief et texturées, peintures structurées et Rauhfaser, papiers peints, mais aussi les supports non traités
- Après séchage, procéder à la finition avec les peintures et papiers peints en tous genres.

Propriétés

- Pouvoir d'accroche exceptionnel sur supports non poreux, inutile d'éliminer d'abord le support existant
- Peut s'appliquer en couche épaisse moyennant un minimum de rétrécissement et de fissuration, et sans devoir égaliser le substrat
- Application facile. Couche suivante applicable sans attendre le séchage de la précédente (mouillé-sur-mouillé)
- Adhérence, consistance et cohésion parfaites
- Perméable à la vapeur

Descriptif

Teintes : Blanc, peut être teinté dans toutes les couleurs du Nuancier Universel Vista

Sous forme de : Poudre

Diluant : Eau

Conditionnement : Sac 20 kg

Stockage : Douze mois sous emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité

Rendement : 1 kg de poudre x m² x mm d'épaisseur

Max. d'épaisseur de couche : 15 mm

Dosage : 1 kg de poudre – 0,5 litres d'eau

Délai d'application : 2 heures



Classification : EN 16566: G3S2V0 W0A0CORB

Liant : Polymères solubles en phase aqueuse

Densité : 0,70 g/cm³

Épaisseur de grain : 200 microns (fin)

Parfum : Lavande

Mise en œuvre

Sitôt après avoir mélangé l'enduit (de préférence à la broche), l'appliquer sans tarder. Délai d'application : jusqu'à env. 2 heures.

Ajouter l'eau par petites quantités jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Outillage inox : truelle, couteau ou spatule.

Nettoyage de l'outillage à l'eau, sitôt après.

Lorsque le produit commence à se solidifier, ne pas le remélanger.

Température

Application entre 10 °C-30 °C par <70 % HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 12 heures par 5 mm

Repeignable : Après séchage complet

Toutes les informations précitées dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux que sont la température et l'humidité relative.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Consolider les supports poreux au moyen de Südwest Tiefengrund, ou les humecter.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces exposées en permanence à l'humidité.

Traiter les parties métalliques au primaire antirouille.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unités de conditionnement

| Code art. | Emballage | Unité | Palette |
|-----------|-----------|---------------|------------|
| 70502-004 | 20 kg | Sac 1 x 20 kg | 50 x 20 kg |

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
24-11-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**