

AGUAPLAST®

Elastische vulpasta voor bewegende scheuren.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Voor het vullen van scheuren en barsten onderhevig aan trilling of met geringe beweging
- Beste resultaten bij scheuren met een minimale diepte van 5 mm en een maximale diepte van 25 mm
- Voor onregelmatigheden en ongelijkheden in wanden en muren te herstellen
- Cement, voegcement, beton, baksteen, steen, gips, enz.

Eigenschappen

- Groot vulvermogen
- Permanente elasticiteit (-10 °C tot +70 °C)
- Door versterking met microglasvezel vangt het bewegingen en trillingen op zonder te scheuren
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Licht getextureerde afwerking als cement
- Bestand tegen schimmels en mossen
- Thixotropisch
- Snelle droging
- Af te werken met elk type verf

Product

Kleuren: Licht grijs, met max 4% Vista
Universele mengkleur aan te kleuren

Vorm: Gebruiksklare pasta

Verdunning: Water

Verpakking: Emmer 1 kg en 5 kg

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht. 12 maanden

Aanbevolen dikte: 5-10 mm per laag

Verwerkingstijd: Zonder beperking

Bindmiddel: Acrylcopolymeren



Dichtheid: 1,55 g/cm³

Aanhechting: Conform AFNOR 30 608

Verbruik: 1,55 kg vult een volume van 1 ltr

Applicatie

Barsten en scheuren in V-vorm uithalen en vrij maken van stof en losse delen.

RVS plamuurmes of spatel gebruiken.

Deze vooraf nat maken om een glad oppervlak te verkrijgen.

Wanneer noodzakelijk meerdere lagen aanbrengen.

Gereedschap direct reinigen met water.

Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden gebruiken.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 12 uur per mm

Overschilderbaar: Handdroog (na 24 uur)

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Zanderige ondergronden verstevigen met Südwest Tiefengrund.

Oude verflagen verwijderen.

Niet op asfalt of bitumen gebruiken.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent vochtige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70473-001	Emmer 1 kg	12x1 kg	54 (12x1 kg)
70473-002	Emmer 5 kg	4x5 kg	36 (4x5 kg)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
24-11-2023.