

ARTICLE : PP 0105

PRODUIT : Convertisseur de Rouille PRO-Paint

Description

Le convertisseur de rouille PRO-Paint est un produit deux en un, qui se présente à la fois comme un stabilisateur de rouille et une couche d'apprêt. Parfait pour corriger les zones rouillées sur une machine, des véhicules et d'autres objets en métal. La formule unique à base de Polyvinyle de butyral forme, avec le fer et la rouille, un complexe ferreux métallique et organique très puissant. Grâce à sa capacité de pénétration dans la rouille et à la formation d'une pellicule protectrice de qualité, cette formule permettra un traitement ultérieur à la fois efficace et facile. Le convertisseur de rouille PRO-Paint ne contient pas de métaux lourds ni d'acides minéraux.

Applications

Rénovation /couche de finition

Pour surfaces en acier nu et rouillé

Machines (Agriculture)

Intérieur et extérieur

Structures en acier

Maintenance/réparation de véhicule

Fer/Acier

Clôture, châssis, etc.

Références du produit

Excellente résistance à la rouille & à la corrosion

Excellent pouvoir pénétrant et couvrant

Facile à poncer

Pénètre en 5 - 10 minutes plus profondément que les convertisseurs de rouille traditionnels

Compatible avec la majorité des peintures

Excellent adhérence et formation d'une pellicule uniforme

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	500 ML
Base	:	Mixe de Polyvinyle de butyral, de résines & de solvants
Couleur	:	Liquide clair d'un brun léger, se change en une couche sèche bleu foncé / noire sur le fer.
Odeur	:	Solvants
Contenu COV	:	Approximativement 85 m/m %
Contenus solides	:	Approximativement 11 m/m %
Résistant à la température	:	Gamme de température max. de 80°C, Charge de pointe 150°C
Utilisation	:	Approximativement 2 m ² par bombe aérosol, selon l'objet et la méthode utilisée
Débit de pulvérisation	:	0.8 gr/sec.
Pression de la vapeur à 20°C	:	4 bar
Valeur du pH	:	4-4,5
Temps de séchage	:	à 23°C et à un taux d'humidité rel. de 65% Sec hors poussière environ 30 minutes Recouvrable après environ 5 heures (En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	:	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	:	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur. Assurer une bonne ventilation

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever les vieux résidus de peinture et de rouille avec une brosse métallique ou une ponceuse. Poncer la surface. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. La bombe doit être à 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Appliquer plusieurs couches fines (+/- 4 couches). Agiter l'aérosol une nouvelle fois avant d'appliquer la couche suivante. Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes). Conseil : lorsque vous apportez les dernières finitions à la couche de convertisseur de rouille complètement sèche, poncez-là afin d'améliorer l'adhérence.