



Oplosmiddelhoudende, één component vloerverf in kleur.

Toepassing

- Vloeren van hout, beton en cement
- Trappen van hout, staal en beton
- Muren
- Balkons
- Bergingen
- Schuurtjes

Eigenschappen

- Goede hechting
- Binnen en buiten
- Slijt en kras bestendig
- In veel kleuren
- Niet verzepend
- Bestand tegen minerale oliën en brandstoffen
- Makkelijk reinigbaar
- Hoge zijdeglans

Product

<i>Bindmiddel:</i>	Urethaan/Alkydhars
<i>Verpakking:</i>	1 ltr en 2,5 ltr
<i>Glansgraad:</i>	Hoge zijdeglans (ca. 75 GU Glossunits)
<i>Verbruik:</i>	Ca. 10 m ² per liter. Afhankelijk van applicatie methode en ondergrond
<i>Laagdikte:</i>	Ca. 100 micron nat per laag
<i>Verdunning:</i>	Terpentine, wasbenzine bij spuiten
<i>Vaste stof:</i>	Ca. 50% in volume afhankelijk van kleur
<i>Kleuren:</i>	Standaardkleuren nr. zeven en acht en RAL 9010, 7016, 7030, 7040, 7044 en 7047. Andere kleuren op aanvraag
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 1,04 gram/cm ³



Opslag: Ca. 1 jaar in gesloten, originele verpakking, koel, donker en vorstvrij opslaan

Applicatie

Met kortharige viltrol, 6 mm poollengte, kwast en spuitapplicatie.

Airless:

Tip:	0,013
Druk:	Ca. 180 bar
Filter:	Geel
Viscositeit:	90 sec. DIN 4

Lage druk HVLP:

Nozzle:	1,8 mm
Druk:	4 – 5 bar
Luchtdruk:	0,55 bar

Opgegeven spuitgegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen bij (onder andere) toepassing, spuitapparatuur, merk en gewenst eindresultaat. Raadpleeg instructies van de fabrikant.

Reinigen gereedschap

Direct met terpentine, wasbenzine of Südwest Verdunning V21 voor intensieve reiniging. Spoelresten, natte verfresten en verpakkingen inleveren bij een chemisch afvaldepot om af te voeren volgens lokale/nationale regelgeving.

Droging

(bij 20 °C / 55% RV)

Stofdroog:	Na ca. 60 minuten
Overschilderbaar:	Na ca. 10 uur
Doorgehard:	Na ca. 4 dagen

Temperatuur

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C (omgevings- en objecttemperatuur). Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. Objecttemperatuur moet 3°C hoger liggen dan de dauwtemperatuur.

Ondergronden

Beton

Schoon, droog, dragend, vetvrij en lichte, egale zuiging. Beton en cementdekvloeren mogen een max. van 5% vocht bevatten (vochtscherm in de vorm van folie onder de vloer).

Eventuele curingcompound en/of cementslikhuid, verwijderen d.m.v. roterend schuren met korrel P120.

Vrij van alkaliteit (pH-neutraal).

Treksterkte min. 1,5 N/ mm².

Druksterkte min. 25 N/ mm².

Eerste laag Vista Vloerverf, ca. 5% verdunnen.

Afwerken met twee onverdunde lagen Vista Vloerverf

Hout

Onbehandeld hout

Max. 12% vocht.

Schuren korrel 180 en gronden met Südwest All-Deck Vorlack.

Afwerken met twee onverdunde lagen Vista Vloerverf.

IJzer, staal

Ontroesten ST3.

Gronden met 2 lagen Südwest All-Grund.

Afwerken met twee onverdunde lagen Vista Vloerverf.

Aluminium, koper

Ontvetten met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger.

Gronden met een laag Südwest All-Grund.

Afwerken met twee onverdunde lagen Vista Vloerverf.

Verzinkt staal

Ontvetten met Südwest Zink- en Kunststofreiniger.

Gronden met twee lagen Südwest All-Grund.

Afwerken met twee onverdunde lagen Vista Vloerverf.

Oude coatinglagen

Bij goede hechting hiervan met de ondergrond, grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Dofschuren korrel 220.

Afwerken met twee onverdunde lagen Vista Vloerverf.

Bijzondere aanwijzing

Niet bestand tegen weekmakers van autobanden.

Ondergronden moeten op goed afschot zijn of gebracht worden.

Continue waterbelasting is destructief op termijn.

Het alkyd-aandeel kan een lichte donkervergeling veroorzaken.

Schurende en repeterende mechanische belasting leidt tot slijtage.

Nabestellingen kunnen een kleurnuance opleveren.

Het is raadzaam om voor de eindlaag één charge te gebruiken.

Bij donkere en/of felle kleuren zijn krassen beter zichtbaar.

Anhydriet of calciumsulfaat gebonden oppervlakken zijn niet geschikt voor behandeling met een coating.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

10-1-2025.