

AGUAPLAST®

Gebruiksklare pleister/plamuur voor vlakke en fijne afwerking.

Toepassing

- Absorberende ondergronden binnen: gipsplaat, pleisterwerk, cement, beton, enz.
- Bepresteren van nieuwe muren, geeft een zeer glad en fijn oppervlak om te overschilderen
- Bepresteren en renoveren van muren na verwijdering van behang
- Verwijderen van foutjes in het oppervlak: krassen, gaatjes, gaten van spijkers etc.
- Decoratieve afwerking in de massa met rol of andere decoratieve hulpmiddelen

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Het verkrijgen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen
- Hoge hardheid en cohesie
- Beperkt de absorptie van de ondergrond en het verbruik van de verf
- Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect
- Gemakkelijk glad te schuren

Product

<i>Kleuren:</i>	Wit, kan met Vista Universele Mengkleur aangekleurd worden
<i>Vorm:</i>	Gebruiksklare pasta, 100% biobased
<i>Verdunning:</i>	Water
<i>Verpakking:</i>	Emmer 1 kg en 5 kg
<i>Opslag:</i>	In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, 24 maanden
<i>Verbruik:</i>	1,75 kg poeder x m ² x mm dikte
<i>Max. dikte per laag:</i> 2 mm	



Verwerkingstijd: Onbeperkt

Classificatie: AFNOR NFT 36 005 Familie III Klasse 2: Binnencoating van verf in waterachtige toestand

Dichtheid: 1,75 g/cm³

Korrel dikte: 100 Micron (zeer fijn)

Geur: Lavendel

Aanhechting: Conform AFNOR 30 608

Applicatie

RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel.
Gereedschap direct reinigen met water.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 30 min. laag van 0,2 mm
24 uur, laag van 1 mm
48 uur, laag van 2 mm

Overschilderbaar: Na volledige droging
Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.
Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund of bevochtigen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.
Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70480-001	Emmer 1 kg	12 x 1	54 (12x1)
70480-002	Emmer 5 kg	4 x 5	36 (4x5)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetsverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
18-1-2024.