

## 1 Description

Adhésif de masquage Fine line pour peinture. Film de masquage pré-collé HDPE traité par effet de couronne permettant à la feuille de couvrir rapidement de grandes surfaces. Ruban de papier japonais Washi premium, enduit d'un adhésif acrylique résistant aux UV.

## 2 Champs d'application

Ne convient pas pour une utilisation sur le cuivre, le zinc, le polycarbonate, la pierre naturelle (marbre) ou les surfaces galvanisées.

## 3 Caractéristiques

- Maintien du papier cache et des couches de réparation.
- Excellente maniabilité.
- Excellentes propriétés répulsives.
- Parfait pour une utilisation en combinaison avec des peintures à base d'eau.

## 4 Application

- Nettoyez la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. Pour une fixation optimale, la surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussières.
- Faites un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Déroulez plusieurs centimètres de ruban adhésif, placez-les sur la surface et pressez fermement. Ne tirez pas trop de ruban adhésif pour éviter qu'il se déforme et se déchire.
- Pour le scellement des joints par composé de scellement, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sans quoi il serait difficile à enlever.
- Vérifiez pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé, sans résidus. Retirez le ruban adhésif après le séchage en respectant un angle de 45 degrés. Tirez uniformément et lentement.

## 5 Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur
Support	Adhésif de masquage papier japonais
Adhésif	Adhésif acrylique solvant
Epaisseur du ruban	87 m $\mu$ [micron]
Epaisseur du film	9 m $\mu$ [micron] [+/- 10%]
Adhérence sur tôle	1,7 [N/cm]
Résistance à la traction	34,7 [N/cm]
Allongement à la rupture	3 %
Résistance à la température	+100 °C [20 minutes]
Résistance aux UV	Jusqu'à 4 mois
Force de déroulement	1,5 [N/cm]
Adhérence support à support	0,7 [N/cm]
Poids du ruban	81 g/m <sup>2</sup>

## 6 Stockage & conservation

- Conservez le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence entre 18°C et 21°C avec une humidité relative de 65 %.
- Utilisez le produit dans 2 années qui suit la date de fabrication.

## 7 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme au spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

