

Sigmavar WS Gloss



Omschrijving	Watergedragen, blanke lak voor binnen op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie.	
Gebruiksdoel	Blank lakken van betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen en deuren. Het blank lakken van minder intensief gebruikte trappen en vloeren, bijvoorbeeld in de woningbouw.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel te verwerken. • Snelle droging. • Reukarm. • Egaal aanzien. • Krasvast en zeer goed slijtvast. • Gemakkelijk te reinigen. • Na voldoende droging (7 dagen) bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, water, koffie, thee, wijn en alcohol 40%. 	
Kleuren en glans	Blank. Hoogglans.	
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter.	
Basisgegevens	Dichtheid	: ca. 1,05 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	: ca. 30 vol.%
	Aanbevolen droge laagdikte	: 25 µm (= ca. 85 µm nat) per laag
	Vlampunt	: niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C, 50% R.V. en een droge laagdikte van 25 µm	
	Stofdroog na	: ca. 1 uur
	Kleefvrij na	: ca. 2 uur
	Overstrijkbaar na min.	: ca. 4 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.	
Rendement	<p>Theoretisch rendement Droge laagdikte 25 µm : 12 m²/liter</p> <p>Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>	
Verwerkingscondities	<p>Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 7°C. - Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%. <p>Zie voor drogingskarakteristiek van watergedragen verven informatieblad 1324.</p>	



Systemen

Nieuw of kaal gemaakt hout (zie ook aanvullende gegevens)

- Grondig reinigen. Vette houtsoorten ontvetten.
- Schuren.
- 3 lagen Sigmavar WS Gloss.

Bestaande intacte transparante alkyd- en acrylaatlakken

- Grondig reinigen en terdege schuren.
- 1 à 2 lagen Sigmavar WS Gloss.

Opmerking 1

Industriële producten, zoals Sigmawood TE13 Satin en Sigmawood TE30 Semi-Gloss, kunnen niet direct overgeschilderd worden met Sigmavar WS Gloss.

Opmerking 2

Zie met betrekking tot de voorbehandeling ook informatieblad 1325.

Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

Kwast / rol

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Aanbevolen kwast | : | ProGold Platte Kwast 7750 Exclusive |
| Aanbevolen verfrol | : | ProGold Verfrol Nylon Vacht 8 mm |
| Verdunning | : | Geen, is gebruiksklaar.
Zonodig enkele procenten leidingwater toevoegen. |

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.
Residu op de juiste wijze afvoeren.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmavar WS Gloss.

Aanvullende gegevens

Bepaalde tropische loofhoutsoorten bevatten inhoudsstoffen die bij een afwerking met Sigmavar WS Gloss tot problemen kunnen leiden. Afzelia bijvoorbeeld bevat inhoudsstoffen die de droging van Sigmavar WS Gloss nadelig beïnvloedt. Een ander voorbeeld is merbau. Deze houtsoort bevat in water oplosbare inhoudsstoffen die door de natte laklaag migreren en aan het oppervlak zichtbaar worden. Bij het blank lakken van dergelijke tropische houtsoorten wordt geadviseerd contact op te nemen met Sigma Coatings.

Referenties

Documentatieblad	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN4259NL