

BAGAR®

Plâtre à projeter pour finition, prêt à l'emploi.

Champs d'application

- Plâtrage de type fin, pour murs et plafonds intérieurs
- Préparation idéale avant finition prévue au papier peint, à la peinture murale ou avec décor mural poids plume
- Application intérieure possible sur supports tels que plâtre, plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, panneaux de bois pré-imprégnés, enduit BAGAR ou Prestonette, voire couches de peinture anciennes

Propriétés

- Deux en un, d'où l'inutilité d'un primaire
- Séchage en peau d'orange
- Projection très facile à l'Airless
- Formule spéciale Airless
- Ponçage facile
- Blanchissime
- Opaque
- Lissage éventuel à la spatule souple

Descriptif

Liant à base de : Polymère en phase aqueuse additionné de divers minéraux et additifs

Teinte : Blanc

Conditionnement : Sac plastique à poignée 25 kg, seau 25 kg

Rendement : Env. 1 m²/env. 0,8 kg, selon degré de platitude et finition désirée

Densité : Env. 1,6 g/cm³

Valeur pH : Env. 8

Solvants (VOS) : 1 gramme au litre

Classification : NFT 36-005-Famille III, classe 2

Norme : NF EN 16566

Épaisseur de couche max. : 1 mm



Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires (max. 30 °C) : 12 mois, sous emballage d'origine non ouvert

Mise en œuvre:

Mélanger avant application.
Diluer (d'eau) à 3 % maximum si nécessaire.
Pistolet Airless (débit minimal 3 l/min), pointes de buse de pulvérisation de 0,019" à 0,025" et angle de 50 ° et 60 °. Suivre les instructions et le mode d'emploi du fabricant, à propos de l'appareil (pression, type de buse etc.). Filtre ou tamis inutile.
Large spatule souple.

Nettoyage de l'outillage : sitôt après, à l'eau claire.

Température

Ne pas utiliser sous les +10 °C, ni au-dessus des 35 °C, température ambiante et de surface, HR max. 70 %.

Séchage (+20 °C / 60 % d'humidité relative)

Repeignable après séchage complet.
Température et humidité relative peuvent altérer le temps de séchage.

Support

Le support doit être propre et sec, exempt de graisses, de poussières et de tensions, porteur, selon les normes de la dtu (59.1 et 59.4).

Indication particulière

Bien ventiler durant l'application et le séchage afin de favoriser le séchage et le durcissement.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

27-6-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T