



Vernis biosourcé pour parquets, mono-composant, incolore et en phase aqueuse.

Champs d'application

- Planchers et parquets
- Escaliers en bois
- Lambrissages
- Portes et châssis de fenêtres en bois dur

Propriétés:

- 77 % de matières premières naturelles
- Biosourcé à 35 %
- Ultra-mat (invisible)
- Non jaunissant
- Bonne fluidité
- Séchage rapide
- Forte résistance à l'usure
- Inodore
- Bonne résistance à l'alcool, à l'eau et aux détergents ménagers
- Résiste aux graisses cutanées

Descriptif:

Liant à base de : Copolymères de matières premières naturelles (biosourcés)

Teinte : Incolore

Conditionnement : 1 litre, 2,5 et 5 litres

Rendement : Env. 10 m²/litre selon support et méthode d'application

Degré de brillance : Extra-mat (5,3 GU, 60°)

Densité : Env. 1,03 g/cm³

Diluant : Eau claire

Vos : 41 g/ltr

Stockage : 24 mois, au frais, sous emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Brosse, rouleau, pistolet.

Rouleau feutre ou rouleau fourrure à poil ultra-court.

Airmix

Buse : 0,011 pouce

Pression : 90 bar

Pression de l'air : 2,2 bar

Filtre : Jaune

Haute pression

Buse : 1,5 mm

Pression : 3 bar

HVLP : 0,55 bar

Buse : 2,0 mm

Nettoyage de l'outillage : à l'eau, sitôt après.

Utilisation de l'équipement pulvérisateur : en acier inoxydable uniquement.

Température

Ne pas utiliser sous les +15°C, température ambiante et de surface.

Humidité relative de l'air max. : 80 %.

Séchage

(+20°C / 55 % H.R. / 100 g/m²)

Hors-poussières : Après env. 20 min

Ponçable : Après env. 4 heures

Repeignable : Après env. 4 heures

Durci : Après env. 8 heures

Le séchage intégral est atteint après 4 jours.

Température et humidité relative peuvent conditionner la durée de séchage.

Support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisses et de poussières.

Support bois nu

Sécher (max. 9 % d'humidité).

Poncer grain P180.

Appliquer 3 couches de Vista Projet Vernis Parquet Biobased.

Essences de bois riches en substances diverses

Sécher (max. 9% d'humidité).

Poncer grain P180.

Commencer par isoler le merbau (composants gras) et le chêne (acides tanniques) au moyen de l'isolant incolore Vista Boscalit Aqua Isoleergrond.

Laisser sécher, ne pas poncer la 1^{re} couche.

Appliquer ensuite 2 couches de Vista Projet Vernis Parquet Biobased.

Une couche supplémentaire de Vista Projet Vernis Parquet Biobased est recommandée, en raison de la résistance chimique.

Anciennes couches de peinture

N'appliquer que sur des couches bien adhérentes.

Le support doit être propre, sec, exempt de graisses et de poussières. La surface doit être bien poncée (grain 180-220).

Avant de repeindre d'anciennes couches de peintures non identifiées, il est recommandé d'en vérifier l'adhérence par une application test.

Appliquer 1-2 couches de vernis pour parquet Vista Projet Vernis Parquet Biobased.

Peinture murale

Avant d'appliquer 1 à 2 couches de Vista Projet Vernis Parquet Biobased, la couche précédente de peinture murale doit être entièrement sèche et durcie.

Ne pas utiliser de rouleau fourrure mais le rouleau laqueur.

Il est impossible de repeindre certaines vieilles peintures murales, telles les surfaces traitées à la chaux, à l'amidon ou selon d'autres techniques traditionnelles

Indications particulières

Sur des supports de couleur sombre, la réflexion mate risque de faire apparaître un voile laiteux et des traces blanches à hauteur des raccords du rouleau ou de la brosse.

Aussi la couleur peut-elle se faire plus foncée.

Si un jaunissement de l'ensemble devait apparaître après un laps de temps, sans doute ce phénomène est-il dû à l'absence de filtre UV, ce qui peut décolorer le support.

Sur les supports bois, cet inconvénient peut se résoudre en appliquant d'abord deux couches de laque protectrice NCoat UV Beschermingslak.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
4-12-2020.