



Twee-componenten synthetische polyurethaan wegenverf in een spuitbus.

Toepassing

- Beton
- Asfalt
- Tegels
- Epoxy en PU coatings
- Snelwegen, parkingplaatsen
- Bedrijfshallen, autogarages
- Fabrieken en luchthavens

Eigenschappen

- Hoge slijtvastheid
- Weinig vuil aanhechting
- Goed reinigbaar
- Niet verzepend
- Hoog dekvermogen
- Snelle droging

Product

Bindmiddelbasis: Polyurethaan

Kleuren:	Wit	ca. Ral 9010
	Geel	ca. Ral 1023
	Blauw	ca. Ral 5012
	Rood	ca. Ral 3000

Verpakking: 500 ml

Verbruik: Ca. 20-25 meter per spuitbus bij een streep/lijn van 10 cm breed

Glansgraad: Zijdeglans

Potlife: 60 minuten

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Handmatig of met de Vista wegenverf lijnmarkeringskar. Voor gebruik dop van de bodem verwijderen. Ring door de stalen pen steken, vervolgens de pen uittrekken en dan 360 graden ronddraaien. Hierdoor worden de twee componenten samen gevoegd. Vervolgens tenminste 2 minuten goed schudden nadat de kogel hoorbaar is geworden en de componenten zich mengen.

Nu heeft u 1 uur de tijd het product te verspuiten.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20 °C/65 % R.V. / 100 gr/m²)

Stofdroog: Na ca. 60 minuten

Licht loopverkeer: Na ca. 2 à 3 uur

Berijdbaar met (motor)fiets: Na ca. 6 uur (niet draaien of stilstaan)

Berijdbaar met auto: Na ca. 12 uur (niet draaien of stilstaan)

Volledig belastbaar: Na ca. 24 uur

Afhankelijk van laagdikte en temperatuur.

droging	belastbaar
Bij 5 °C	ca. 5 dagen
Bij 10 °C	ca. 4 dagen
Bij 20 °C	ca. 20 uur
Bij 25 °C	ca. 18 uur
Bij 30 °C	ca. 12 uur

Bij 55% R.V. en een laagdikte van ca. 200 gr/m².

Chemische resistentie

De Vista 2K PU Wegenverf is bestand tegen:

- Water
- Banden
- Motor olie
- Diesel
- Minerale oliën
- Strooizout
- Weekmakers
- Alcohol

(Gemeten na 64 uur bij 20 °C.)

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Beton en tegels

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn.

Minimale druksterkte van het beton; 25 N/mm².

Minimale treksterkte; 1,5 N/mm².

Het geheel moet voorzien zijn van een vochtscherm onder de vloer en vrij van lossingslagen, cement-slikheid en vormveranderingen zijn.

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

De ondergrond mag max. 5% vochtgehalte bevatten en dient een goede zuiging te hebben.

Een verdunde laag Vista Wegenverf aanbrengen, 10% verdunnen.

Na droging een onverdunde laag Wegenverf aanbrengen.

Asfalt (bitumen)

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

Ondergrond dient dragend en droog te zijn (max. 5% vocht).

Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.

Een verdunde laag Vista Wegenverf aanbrengen, 10% verdunnen.

Na droging een onverdunde laag Wegenverf aanbrengen.

Oude belijning/markeringen

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

Losse en niet goed hechten delen van de oude coating verwijderen.

Kale delen bijwerken met Vista Wegenverf 10% verdund

Na droging het geheel afwerken met een onverdunde laag Vista Wegenverf.

Bijzondere Aanwijzing

Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf van beton en tegels dient men de Vista Lakweg toe te passen. Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf op bitumineus wegdek dient men met de Vista Wegenverf-Spray zwart de belijning te demarkeren (maskeren).

Door de zeer snelle droging is het raadzaam om bij opwarming door zonlicht of bij harde wind, dünnere lagen aan te brengen, om insluiting van oplosmiddel (oplosmiddelretentie) te voorkomen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 2-9-2022.