

SUDWEST

Un revêtement spécial sol, mono-composant en phase aqueuse.

Champs d'application

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Intérieur : sur béton, ciment, bois, panneaux d'aggloméré, panneaux de fibre, multiplex, etc.
- Peintures pour sol peu élastiques
- À l'extérieur : sols de béton ou ciment bien absorbants, ou revêtements bien adhérents

Propriétés

- Peinture spéciale sol de type mono-composant
- Haute résistance à l'usure
- Résistant aux acides dilués, sels d'épandage et huiles moteur
- Résiste aux intempéries
- De par sa forte élasticité, son effet couvre-fissures s'applique aussi à basse température
- Se nettoie facilement avec les détergents ménagers habituels sans solvants
- Facile d'application, bonne fluidité
- Écologique
- Pour les sols de garage, utiliser Vistapox 4000 (voir fiche technique)

Descriptif:

Liant à base de : Méthacryl

Dilution : Eau courante

Teinte(s) : La plupart des teintes des nuanciers RAL et NCS. Autres teintes sur demande

Conditionnement : 1 litre, 2,5 litres et 10 litres

Rendement : Support lisse : env. 6-8 m²/litre
Support rugueux : env. 4-5 m²/litre selon support et méthode d'application

Degré de brillance : Satiné

Densité : Env. 1,33 g/cm³



Stockage :

Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

Rouleau peau de mouton : longueur poils 12 mm.

Airless :

Buse : 0,021 Inch
Pression de service : 180-200 bar
Filtre : Blanc

Température

Ne pas utiliser sous les +10 °C de température de l'air et de l'objet, ni au-delà des 80 % d'HR.

Séchage (+20 °C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 30 minutes
Repeignable : Après env. 5 hres
Surfaces importantes : Après 1 jour
Résistance à la pluie : Après env. 6 hres

Nettoyage de l'outillage : sitôt après utilisation, à l'eau claire.

Support

Le support doit être sec, propre, stable, porteur, exempt de graisse, d'huile et de cire.

Supports à base de ciment tels que chapes béton et chapes ciment

Doit dater d'au moins 28 jours.

Poussée minimale du béton : 25 N/mm².

Résistance minimale à la traction : 1,5 N/mm².

L'ensemble doit être pourvu d'une barrière contre

l'humidité sous le sol et doit être exempt de laitance de ciment et de couches détachables/déformables.

La teneur en humidité du support ne peut dépasser les 5 % et il doit avoir une bonne porosité.

Appliquer une couche diluée à 20 % de peinture pour sol Südwest Methacryl spécial Sol.

Après au moins 5 heures de séchage mais de préférence le lendemain, appliquer une couche non diluée de Südwest Methacryl spécial Sol.

Après séchage d'au moins 5 heures, mais de préférence le lendemain, appliquer une deuxième couche non diluée de Südwest Methacryl spécial Sol. Laisser sécher et durcir.

Coatings existants

Les systèmes très élastiques ne conviennent pas comme sous-couche.

Le revêtement doit présenter une bonne adhérence au substrat, résistance à la traction : 1,5 N/mm².

Nettoyer à fond au moyen de Vista Viamond 704 et rincer à l'eau claire.

Prétraiter les parties dégarnies au moyen d'une couche diluée à 10 % de peinture pour sol Südwest Methacryl spécial Sol.

Après séchage, appliquer 1 ou 2 couches (selon couleur) de peinture pour sol Südwest Methacryl spécial Sol non diluée.

Laisser sécher et durcir.

Bois et panneaux de bois

Appliquer une couche non diluée de Vista Boscalit Aqua-Fond Isolant Blanc.

Ne pas poncer cette couche.

Après séchage d'au moins 5 heures, mais le lendemain de préférence, appliquer une couche non diluée de Südwest Methacryl spécial Sol.

Après séchage d'au moins 5 heures, mais le lendemain de préférence, appliquer une couche non diluée de Südwest Methacryl spécial Sol.

Laisser sécher et durcir.

Carreaux émaillés

Dégraissier soigneusement les joints, éliminer les résidus de savon. Veiller aussi à retirer les traces éventuelles de mastic silicone et toute autre pollution aux silicones.

Appliquer une couche diluée à 10 % de primaire d'accrochage Vistapox Hechtprimer AEH.

Après séchage d'au moins 16 et maximum 36 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour sol Südwest Methacryl spécial Sol.

Après séchage d'au moins 5 heures, mais de préférence le lendemain, appliquer une couche non diluée de peinture pour sol Südwest Methacryl spécial Sol.

Laisser sécher et durcir.

Supports imprégnés d'humidité ascensionnelle par capillarité

Imprégner plusieurs fois Südwest Wikulac FH20 jusqu'à totale saturation. Appliquer ensuite Südwest Méthacryl spécial Sol endéans les 24 heures.

Indications particulières

Sur fonds obscurs et de couleur vive, les rayures sont plus apparentes. La poussière d'usure est forcément identique à la couleur du revêtement.

En cas de couleurs vives, cette poussière teintée est souvent jugée indésirable. Prévoir alors une couche protectrice de Vista Rapid Vernis ou de Vista Aqua 2K PU Clear.

Une charge mécanique abrasive et répétitive est source d'usure.

Ne convient pas aux agressions mécaniques des robustes roulettes de fauteuils de bureau.

Les tapis de sol et carpettes prolongent la durée de vie du coating. Le nettoyage régulier aussi.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
27-6-2024.