

Prep P

HOUT PRIMER

VOORDELEN

- Eenvoudig aan te brengen met roller of kwast
- Sneldrogend

PRODUCT

Bostik Prep P is een vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting van diverse Bostik producten op poreuze ondergronden. Raadpleeg het Technisch Informatieblad van het betreffende product.

TOEPASSINGEN

- Voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (bak) steen, beton en gasbeton.
- Voorbehandeling van houten ondergronden (o.a. naden in teakhouten scheepsdekken).

VERWERKING

De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Reinigen van de oppervlakken kan gedaan worden met Bostik Cleaner E. Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Prep P niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel Prep P in een schoon glas of blik als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten niet meer gebruiken. Blik direct goed afsluiten. Maak bij het aanbrengen van Prep P steeds gebruik van een schone kwast. Voorzie zoveel mogelijk alléén de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. Prep P moet dun worden aangebracht. De verwerkingstemperatuur is vanaf +5°C tot +30°C. De minimale droogtijd van Prep P bedraagt 60 minuten. De beste hechting wordt bereikt, wanneer de afdichtingen c.q. verlijmingen binnen 6 uur na aanbrengen van Prep P worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer voorbehandelingsmiddel dan binnen 6 uur kan worden afgedicht/verlijmd. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreeken oppervlakken omdat vette vingers de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. Verwerken van Prep P en daaropvolgend de afdichting van de voegen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij sterke mist, wordt afgeraden.



VERBRUIK

Afhankelijk van het type ondergrond is het verbruik 8-10 m² per liter.

OPSLAGSTABILITEIT

Prep P is 12 maanden houdbaar in ongeopende, originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op [bostiksds.thewerco.com](mailto:bostiksds@thewerco.com)

Technische kenmerken	
Droge stofgehalte	50%
Soortelijke massa	1,06 g/ml
Vlampunt	< 21°C
Droogtijd	> 60 minuten
Kleur	lichtgeel/transparant
Verpakking	500 ml blik

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Bostik SA

253, avenue du Président
Wilson, 93211 La Plaine
Saint-Denis Cedex France
www.bostik.com
www.bostik.com

Bostik Ltd.

Common road
ST16 3EH
Stafford
www.bostik.co.uk
www.bostik.co.uk