



ARDEX A 826

Finishpleister

- Op gips-kunststofbasis
- Voor het uitvlakken van wand- en plafondoppervlakken met een finish-karakter
- Hoog oppervlakte rendement
- Zeer goed te schuren



Toepassing

Binnen. Wand, plafond.

- Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het aanbrengen van lak, dispersieverf en behang.
 - Vullen van scheuren, gaten en dichten van voegen in gips- en gipsvezelplaten
 - Vervaardigen van oppervlakken met afwerkingskwaliteit Q1-Q4* op gips- en gipsvezelplaten
- (*In overeenstemming met informatieblad nr. 2 van de sector gipsplaten van het 'Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.')

Samenstelling

Wit poeder op gips-kunststofbasis.

Bij het mengen met water ontstaat een gladde, pasteuze egalisiemortel, die na uitharding stevig aan plafonds en wanden hecht, of het nu gaat om kalkcementpleister, gips of cementpleister, beton, bouwplaten of metselwerk.

ARDEX A 826 beschikt over een hoge vulkracht en kan gemakkelijk en snel in één keer enkele centimeters dik worden aangebracht.

ARDEX A 826 is damp-open en is geschikt als ondergrond voor verf, behang en vormgevingstechnieken.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, vast en vrij van stof, vuil en andere scheidende lagen zijn. Behang, slecht-hechtende of zwak afbindende verflagen en losse pleister dienen te worden verwijderd. Lak, latex (structuur)verf en soortgelijke dichte ondergronden moeten vooraf was-, olie- en vetvrij worden gemaakt.

ARDEX GmbH
Postbus 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
QM/UM-systeem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX A 826

Finishpleister

Ondergrond	zonder voorstrijk	met voorstrijk
Cellenbeton	☒	
Beton		ARDEX P 52
Baksteenmetselwerk	☒	
Gipsblokken	☒	
Kalkzandsteen	☒	
Gipspleister	☒	
Gips- en gipsvezelplaat	☒	
Cementvezelplaat	☒	
OSB-plaat volgens DIN EN 300		ARDEX P 82
Spaanplaat P4 - P7		ARDEX P 52 ARDEX P 82
Tegelwerk		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Natuursteen		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Acrylverf en alkydharsverf		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
watervaste, schrob- en was bestendige matte dispersieverf		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Latexverf		ARDEX P 4 READY ARDEX P 52
minerale sierpleisters		ARDEX P 4 READY ARDEX P 52
MG 2 kalkcementmortel	☒	
MG 3 cementmortel	☒	

MG 4 gipsmortel	☒
Kunstharspleisters	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82

Verwerking

Om 25 kg ARDEX A 826-poeder te mengen, is circa 16 l water nodig.

Na een rijtijd van ongeveer 1 minuut en nogmaals mixen, is de egalisiemortel pasteus en smeug en kan gedurende circa 60 minuten gemakkelijk verwerkt worden. ARDEX A 826 verhardt, afhankelijk van de dikte van de pleisterlaag en de zuigkracht van de ondergrond, tot een scheurvrij oppervlak.

Kleine oneffenheden kunnen voordat de egalisiemortel volledig is uitgehard gemakkelijk worden bijgewerkt met een nat sponsbord of na het drogen worden geschuurd.

Maak bij twijfel testoppervlakken.

ARDEX A 826 verwerken bij temperaturen boven +5 °C. Lage temperaturen verlengen en hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

Praktijktip

Voor het schuren van het oppervlak van ARDEX A 826 raden we schuurpapier met korrel 180-240 van het merk MIRKA en FESTOOL aan.

Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm

Mengverhouding circa	Component A 16 l water	Component B 25 kg poeder
Materiaalverbruik circa	Materiaalverbruik 0,9 kg poeder per m² en mm	
Afwerkingskwaliteit	Verbruik 0,3 kg/m² 0,1 kg/m² 0,2 kg/m² 0,9 kg/m²	Afwerkingskwaliteit 1 2 voortbouwend op 1 3 voortbouwend op 2 4, het gehele oppervlak afwerken per mm
Soortelijk gewicht circa	0,80 kg/l	
Gewicht gebruiksklaar circa	1,50 kg/l	
Toepassingseigenschappen		
Verwerkingstijd circa	60 minu(u)t(en)	
Verven en lijmen	na droging	
Mechanische eigenschappen		
Buigtreksterkte circa	Tijd na 28 dagen	Buigtreksterkte circa 4 N/mm²
Druksterkte circa	bereikt na NIET GEBRUIKEN 28 dagen	Druksterkte van circa 8 N/mm²

ARDEX A 826

Finishpleister

Productgegevens

pH-waarde circa	8
EMICODE	EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS
GISCODE	CP1= egalisiemortel op basis van calciumsulfaat, zonder gevaarsetiket
Verpakking	Zakken met 25 kg netto; zakken met 5 kg netto; zakken met 5 kg netto, verpakt per 4 stuks
Opslag	In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren