



D'une matité extrême, la peinture murale intérieure Vista Aqua Mat Extrême offre un temps d'ouverture confortable.

Champs d'application

- Lorsque l'application au pistolet est impossible
- Plafonds et parois
- Plâtrages, stucs, spack
- Vastes surfaces (lumière rasante)
- Hôtels, écoles, cages d'escalier, pièces d'habitation
- Supports marqués de raccords et d'inégalités

Propriétés

- Large temps d'ouverture
- Matité extrême <1,1% (angle 85°)
- Application sans traces de passage (vaut aussi pour les vastes plans lisses et rectilignes sous lumière rasante)
- Retouches imperceptibles
- Atténue ou gomme les raccords et inégalités
- Facilement lessivable à l'éponge, avec effet lustrant limité de la couche mate
- Résistant aux rayures et au récurage
- Quasi inodore
- Sans éclaboussures
- Étalement fluide

Descriptif

<i>Liant à base de :</i>	Résine alkyde en émulsion
<i>Teinte :</i>	Blanc
<i>Conditionnement :</i>	5 litres et 12,5 litres
<i>Rendement :</i>	1 ltr de 6 m ² selon support
<i>Degré de brillance :</i>	Mat extrême
<i>Densité :</i>	Env. 1,54 g/cm ³ (DIN 53217)
<i>Teneur en matières sèches :</i>	Env. 68 % (DIN 53216)
<i>Résistance au récurage :</i>	Classe 1 (EN 13.300)



<i>Opacité :</i>	Classe 2 (EN 13.300/litre sur 8 m ²)
<i>Stockage :</i>	Sous emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires; à 20 °C ; 12 mois.

Application

Prêt à l'emploi

1^e couche : diluer au maximum à 3 % à l'eau claire.

Supports absorbants : diluer au maximum à 10 % à l'eau claire.

2^e couche : non diluée.

À la brosse, au rouleau (env. 13 mm fibre nylon fine).

Nuancer les couleurs:

Au moyen du nuancier Universel Vista à 5 % au maximum.

Température

Ne pas appliquer sous les +10 °C (température ambiante et de l'objet), ni au-dessus du taux d'humidité de 80 %.

Nettoyage de l'outillage : à l'eau claire, sitôt après utilisation.

Séchage (à 20 °C & taux d'humidité 80 %)

Sec au toucher : Après env. 2 hres

Repeignable : Après env. 4 hres

Entièrement sec : Après env. 24 hres

Support

Le support doit être propre, sec, sans tensions, porteur et exempt de parties pouvant altérer l'adhérence et modifier les formes.

Support encrassé

Ne pas laver les surfaces encrassées par la nicotine et la suie.

Brosser à sec. Les taches d'eau doivent être sèches. Appliquer une couche de Vista Boscalit Aqua-Fond Isolant blanc.

Selon le degré d'encrassement, appliquer 1-2 couches de Vista Aqua Mat Extrême.

Supports farinants ou très absorbants

Fixer d'abord au moyen de Südwest Hydrogrund.
Après séchage, 1-2 couches de Vista Aqua Mat Extrême.

Supports non absorbants (peinture murale)

Appliquer 1-2 couches de Vista Aqua Mat Extrême.

Stuc, béton, plâtrages

1-2 couches de Vista Aqua Mat Extrême.

Chaux et anciennes peintures à la colle

À traiter uniquement au moyen de Vista BO-KH à base de solvants.
Prévoir une application test.

Indication particulière

Selon degré d'encrassement, appliquer 1-2 couches de Vista Aqua Mat Extrême.
Vu la longueur du temps d'ouverture, il faut attendre parfois plusieurs jours avant qu'apparaisse l'extrême matité de la surface.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-2-2022.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T