

AGUAPLAST®

Fijne renovatieplamuur in poedervorm.

Toepassing

- Binnen
- Voor renovatie van niet zuigende ondergronden als zijdeglans- en glanslak, geglaazuurde ondergronden, olieverven, relief- en textuurschilderwerk, structuurverven en Rauhfaser, behangpapier, maar ook niet behandelde ondergronden
- Na droging afwerken met alle soorten verf en behang

Eigenschappen

- Buitengewoon hechttingsvermogen op niet zuigende ondergronden, het is niet nodig de ondergrond eerst te verwijderen
- Kan in een dikke laag aangebracht worden met minimale krimp of scheurvorming, het is niet nodig de ondergrond te egaliseren
- Gemakkelijk aan te brengen, een volgende laag kan aangebracht worden zonder te wachten tot de vorige droog is (nat-in-nat)
- Uitstekende hechting, hardheid en cohesie
- Dampdoorlatend

Product

<i>Kleuren:</i>	Wit, kan met Vista Universele mengleur aangekleurd worden
<i>Vorm:</i>	Poeder
<i>Verdunning:</i>	Water
<i>Verpakking:</i>	Zak 20 kg
<i>Opslag:</i>	In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, 12 maanden
<i>Verbruik:</i>	1 kg poeder x m ² x mm dikte
<i>Max. dikte per laag:</i>	15 mm
<i>Mengverhouding:</i>	1 kg poeder – 0,5 ltr water
<i>Verwerkingstijd:</i>	2 uur
<i>Classificatie:</i>	EN 16566: G3S2V0 W0A0C0RB



<i>Bindmiddel:</i>	Oplosbare polymeren in waterachtige toestand
<i>Dichtheid:</i>	0,70 g/cm ³
<i>Korrel dikte:</i>	200 Micron (fijn)
<i>Geur:</i>	Lavendel

Applicatie

Na het aan maken (bij voorkeur met een spindel) van het materiaal direct gebruiken. Daarna kan het ca. 2 uur verwerkt worden.

Het water in kleine hoeveelheden toevoegen tot een homogeen pasta zonder klonten is verkregen.

RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel gebruiken.

Gereedschap direct reinigen met water.

Als het product begint te verharderen deze niet opnieuw oproeren.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 12 uur per 5 mm

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn. Zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund of bevochtigen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70502-004	Zak 20 kg	1	50 zakken

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
24-11-2023.