

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 13-02-2025
TSFK : 2025 / 1525982
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® CONTACTLIJM TBV EPDM BLIK 1 ltr

Opgesteld door: M.H.	Bekrachtigd door: J.S.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® Contactlijm tbv EPDM blik 1 liter

De toepassing: Geschikt voor (vlak) verlijming van Kelfort EPDM op vele ondergronden, zoals hout, beton, diverse metalen als aluminium, staal, zinkplaat enz. Tevens wordt Kelfort®Contactlijm tbv EPDM aanbevolen voor het verlijmen van de overlap- of naadverbindingen van Kelfort EPDM en detailleringen, zoals bij verwerking en verlijming van de hoeken en afvoeren. Directe verlijming op polystyreen plaat-en schuimproducten (Styrodur, Styropor, of PVC) is niet mogelijk. Open verwerkingstijd * is max. 60 minuten en de afdamptijd** is min. 10 minuten. Beide waarden zijn bepaald bij 20°C/65% R.V. en houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg en zijn van invloed op open- en afdamptijden. Door het verdampen van oplosmiddel daalt de temperatuur van de lijm en kan hierdoor condensvorming optreden op de lijmlaag (met name bij lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid), waardoor de lijm geen kleefkracht vertoont. De lijm zal pas na verdampen van deze condenslaag kleefkracht hebben. Houd daarom rekening met de minimale verwerkingstemperatuur van $\pm 15^{\circ}\text{C}$!

* de tijd dat de lijm nog hecht na het aanbrengen.
** de tijd dat je moet wachten voordat je kunt beginnen met de verwerking.

Eigenschappen:

- Vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar.
- Lange open tijd van 60 minuten.
- Temperatuur bestendigheid van -30°C tot $+80^{\circ}\text{C}$
- Korte afdamptijd van slechts 10 minuten.
- Lijm is aromaatvrij en dus minder schadelijk voor mens en milieu.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 13-02-2025
TSFK : 2025 / 1525982
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® CONTACTLIJM TBV EPDM BLIK 1 ltr

Verwerking:

Bewaren in originele ongeopende blikken bij een temperatuur tussen de 15° en 25°C. Houdbaarheid ten minste 18 maanden bij juiste opslag, zoals genoemd. Goed schudden voor gebruik. Kelfort®Contactlijm tbv EPDM is goed te verwerken met een fijne vachtroller of met een kwast. Kelfort®Contactlijm tbv EPDM is klaar voor gebruik en mag niet verdund of met vreemde materialen gemengd worden. Verbruik is ca. 2,5m² per liter. De verwerking moet bij droge weersomstandigheden en vermelde omgevingstemperatuur. Het EPDM-materiaal en de ondergrond moeten vlak, schoon, droog en olie-/ vetvrij zijn.

Leveringsvorm:

Kleur:

EAN-code:

Inhoud verpakking:

Gegevens op etiket:

Inhoud doos:

1525982 => 8714678237911 (stuks).

1 stuks.

Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

6 stuks.

SAFETY DATA SHEET:

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Safety Data Sheet (SDS) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt deze ook bij Kelfort opvragen.