



Artikel Nr: 1090

Hittebestendige aluminium tape

- Geschikt voor naadafdichtingen bij rookgaskanalen.
- Tevens inzetbaar voor het dampdicht afplakken van dubbele beglazing, warmtewering, detectie of voor het afplakken van naden bij isolatie materiaal en/of airconditioning systemen
- UV-, vocht- en verouderingsbestendig
- Goede lichtweerkaatsing en goede warmtegeleiding
- Zeer lage dampdoorlaatbaarheid
- Ook geschikt voor verwerken bij temperatuur tot -20°C

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Acryl solvent
Kleefkracht:	15N / 25mm RVS
Drager:	Puur aluminium
Temperatuurbereik:	-30°C / +120°C, Applicatie mogelijk tot -20°C
Rek tot breuk in %:	3,5 %
Met de hand scheurbaar:	Makkelijk met de hand scheurbaar
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	-
Liner:	Gesiliconiseerd papier

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
10905050	50 mm	50 m	0,09 mm	<input type="checkbox"/>	24	Aluminium

Gebruiksaanwijzing:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl