



Licht en warmte werende laag.

Toepassing

- Licht- en warmtewering
- Glasdaken
- Kassen
- Lichtkoepels
- Lichtstraten
- Kanaalplaten
- Binnen- en buitensituaties
- Op polycarbonaat, plexiglas en polyester en glas

Eigenschappen

- Reduceert de opwarming van binnenruimtes
- Weerkaatst licht/zonnestrallen
- Absorbeert/reduceert schadelijke UV stralen
- Verbetering leefklimaat
- Weersbestendig
- Goede lichtechtheid
- Verouderings- en verweringsbestendig

Product

Bindmiddelbasis: Acrylzuur-polyester
copolymeerdispersie

Kleuren: Witachtig

Verpakking: 2,5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 7 m² p/ltr afhankelijk van de
ondergrond en applicatie-
methode

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,05 gram/cm³

Verdunning: Water

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij
en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met lakviltrol en spuit.

Rol: Gebruiksklaar

Spuiten: 5-10%

Tip: 1,5 mm

Druk: 3-4 bar

Druk: 0,55 bar (HVLP of XLVP)



Airless: 5%-10%
Wagner Aircoat (airmix)
Tip: 0,011-0.013
Materiaal druk: 130 bar
Luchtdruk: 2,5 bar
Filter: Rood

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik
met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +15 °C omgeving- en
objecttemperatuur. Max bij 30 °C.
De luchtvochtigheid dient tijdens verwerking
tussen de 30% en 75% te liggen.
Dauwpunt dient 3 °C hoger te liggen dan de
objecttemperatuur.

Droging

(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 min.

Duimvast: Na ca. 1,5 uur

Overschilderbaar: Na ca. 4 uur (niet met andere
lakken)

Doorgedroogd: Na ca. 24 uur

Eerste dagen tegen regen beschermen.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en
stofvrij zijn.

Laagopbouw

Grondig reinigen met NCoat Reiniger C (1:20
verdund).

Zeer goed naspoelen met schoon water.

Drogen.

2 tot 3 maal Jaeger Aqua Sonnenschutzlack
aanbrengen.

Bijzondere aanwijzing

Alleen overschilderbaar met hetzelfde product.
Gezien de veelheid aan kunststoffen en om verwachtingspatronen te kunnen toetsen is het raadzaam om bij twijfel eerst een proefvlak te plaatsen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
2-9-2022

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T