

# Glasvezellijm

**ALLE SOORTEN GLASVEZELBEHANG (TOT 300 G/M<sup>2</sup>)**

## VOORDELEN

- Gebruiksklaar
- Hoge aanvangshechting
- Direct op de wand aanbrengen
- Transparant na drogen
- Hoog rendement
- Zeer goed schilderbaar

## PRODUCT

Gebruiksklare dispersielijm op PVAC-basis voor het verlijmen van glasvezelbehang. Voor normaal poreuze wanden en plafonds.

## TOEPASSINGEN

Geschikt voor het verlijmen van:

- te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde
- te schilderen textuur

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

**Mogelijke ondergronden:** Gips en derivaten, gipskartonplaten, oude ondergronden indien zorgvuldig voorbereid, pleisterwerk. Hout en houtvezelplaat behandeld met één van onze primers. Op brandwerende en waterafstotende platen een geschikte primer aanbrengen.

**Voorbehandeling:** De WTCB uitgave n° 194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver, blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet, ontstof en normaal poreus zijn. Oude wandbekleding verwijderen met een losweekmiddel. Nadien de ondergrond correct voorbereiden. Te absorberende en poederachtige ondergronden (gipskartonplaat, pleisterwerk ...) instrijken met een geschikte primer. Oude verflagen: Niet-hechtende delen verwijderen. Oud schilderwerk grondig afwassen en opschuren.

**Aanbrengen:** Vóór gebruik de lijm oproeren. Geen water toevoegen. De wand voldoende (iets breder dan een band) regelmatig instrijken met een roller. De wandbekleding aanbrengen op de natte lijm. De open tijd bedraagt ± 20 min. Zorgvuldig verticaal gladstrijken en nadien vanuit het midden naar de kanten. De naden uitvoeren volgens de richtlijnen van de fabrikant. Bij voorbehandeld of



voorgeschilderd glasvezelbehang moet men een wachttijd van ± 5 min respecteren afhankelijk van de temperatuur, de absorptie van de ondergrond en het gewicht van de bekleding. De overtollige lijm verwijderen met een propere en vochtige spons (niet wrijven). Het teveel aan wandbekleding aan het plafond en aan de plinten afsnijden met een mes met behulp van een lat.

**Reinigingsmiddel:** Reinigingsmiddel voor niet uitgeharde lijm: water.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking tussen +5°C en 30°C.

## INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostiksd.s.thewerco.com](http://bostiksd.s.thewerco.com) verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
wit	12 x pot 1 kg	30242574
wit	emmer 5 kg	30242573
wit	emmer 10 kg	30242572

Technische kenmerken	
Basis	zetmeel en PVAC-emulsie
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Verbruik	± 200 g/m <sup>2</sup>
Wachttijd	geen
Open tijd	± 20 min. (+15 à +20°C / HR 45 - 65%)
Definitieve hechting	24 à 48 u
Classificatie volgens COV	A+

### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
[info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

BOSTIK HOTLINE	
Smart help	NL + 31 (0)73 6244244 BE + 32 (0) 92551717



### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B- 9000 Gent  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)