



Synthetische wegenverf in een spuitbus.

### Toepassing

- Beton
- Asfalt
- Tegels

### Eigenschappen

- Snelle droging
- Snelle doorharding (na 1 uur met autobanden belastbaar)
- Hoge slijtvastheid
- Niet verzepond
- Hoog dekvermogen
- In 5 kleuren verkrijgbaar

### Product

**Bindmiddelbasis:** PVC-mengsel-polymerisat

**Kleuren:**

Wit	ca. Ral 9010
Geel	ca. Ral 1023
Blauw	ca. Ral 5012
Rood	ca. Ral 3000
Zwart	ca. Ral 9005
Groen	ca. Ral 6018

**Verpakking:** 750 ml

**Verbruik:** Ca. 50 meter per spuitbus bij een streep/lijn van 50 mm breed  
Ca. 25 meter per spuitbus bij een streep/lijn van 100 mm breed

**Glansgraad:** Zijdeglans/mat

**Dichtheid:** Ca. 1,35- 1,45 g/cm<sup>3</sup>

**Opslag:** Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Handmatig, met de Vista wegenverf lijnmarkeringskar of het handspuitpistool.

Voor gebruik tenminste 2 minuten goed schudden nadat de kogel hoorbaar is geworden. Na gebruik spuitbus rechtop leegspuiten.

**Reinigen van het gereedschap:** direct na gebruik met Südwest Verdunning V33.



### Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

### Droging

(+20 °C/65% R.V. / 100 gr/m<sup>2</sup>)

Stofdroog: Na ca. 10 min.

Berijdbaar: Na ca. 30-60 min

(afhankelijk van de laagdikte)

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

### Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

#### Beton en tegels

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn.

Minimale druksterkte van het beton 25 N/mm<sup>2</sup>.

Minimale treksterkte; 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Het geheel moet voorzien zijn van een vochtscherm onder de vloer en vrij van lossingslagen, cement-slikheid en vormveranderingen zijn.

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

De ondergrond mag max. 5% vochtgehalte bevatten en dient een goede zuiging te hebben.

Een laag Vista Wegenverf aanbrengen.

Na droging tweede laag Wegenverf aanbrengen

#### Asfalt (bitumen)

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

Ondergrond dient dragend en droog te zijn (max. 5% vocht).

Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.

Een laag Vista Wegenverf aanbrengen.

Na droging een tweede laag Vista Wegenverf aanbrengen.

### *Oude belijning/markeringen*

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

Losse en niet goed hechten delen van de oude coating verwijderen.

Kale delen bijwerken met Vista Wegenverf.

Na droging het geheel afwerken met een laag Vista Wegenverf.

### **Bijzondere aanwijzingen**

Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf van beton en tegels dient men de Vista Lakweg toe te passen.

Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf op bitumineus wegdek dient men met de Vista Wegenverf-Spray zwart de belijning te demarkeren (maskeren).

Door de zeer snelle droging is het raadzaam om bij opwarming door zonlicht of bij harde wind, dunnere lagen aan te brengen, om insluiting van oplosmiddel (oplosmiddelretentie) te voorkomen.

### **Beschermende maatregelen**

Zie veiligheidsblad.

### **Kentekenen**

Zie veiligheidsblad.

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 30-10-2023.