

Kenmerkenblad

CELSOR PLATINA SB 4S HOOGGLANS

Hoogglanzende, 4 seizoenen lakverf op basis van siliconen gemodificeerde alkydhars voor buiten.

| Algemeen | |
|-------------------------|--|
| Kenmerken | Goede droging vanaf 0°C. Soepele verwerking. Optimale vloeiing. Goede dekking. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede slag- en stootvastheid. Superieure hoge, bolle glans. Uitmuntende weervastheid. Uitstekende kleurvastheid. Extreem lang glansbehoud. Duurzame en elastische verffilm. |
| Toepassing / Ondergrond | Afwerking van gegrond hout. Afwerking van metalen en kunststoffen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen. Op bestaande goed schoongemaakte en geschuurde verflagen. |

| Verwerking | |
|------------------------|---|
| Verwerkingsmethode | Door middel van kwast of lakrol. |
| Geadviseerde laagdikte | Per laag 40 micrometer droge laagdikte (= ca. 60 micrometer natte laagdikte). |
| Rendement | 17 m ² /l (bij 40 micrometer droge laagdikte). |
| Verwerkingsgegevens | Strijken / rollen Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 0°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 90%. |
| Reiniging gereedschap | Met aromaatvrije terpentijn of wasbenzine. |

| Technische gegevens | |
|---------------------|-----------------------------|
| Dichtheid | Ca. 1,2 g/cm ³ . |
| Vastestofgehalte | Ca. 69 vol.% |
| Glans | Hoogglans. |

Kenmerkenblad

CELSOR PLATINA SB 4S HOOGGLANS

| Technische gegevens | | |
|--------------------------|--|---|
| Droogtijden | <p>Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog: na 2 uur, Kleefvrij: na ca. 3 uur, Overschilderbaar: na 16 uur.</p> <p>Bij 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 85%: Stofdroog: na 4 uur, Kleefvrij: na ca. 7 uur, Overschilderbaar: na 24 uur.</p> | |
| Vlampunt | 41°C. | |
| Opslag en houdbaarheid | In goed gesloten verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 12 maanden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. | |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad. | |
| Kleur / verpakking | Wit Lichte en zware kleuren | Blik van 2,5 liter Blik van 1 en 2,5 liter |

| Systemen | |
|---|--|
| Algemeen | Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voordat het verfsysteem wordt aangebracht, dienen gebreken aan de ondergrond gecorrigeerd te worden. |
| Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond | Hout: Het hout reinigen en opzuiveren. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. Het geheel gronden met Celsor Platina Primer 4S. Het geheel overgronden met Celsor Platina Primer 4S. Het geheel aflakken met Celsor Platina SB 4S Hoogglans. |
| Geschilderde ondergrond | Met alkydharsverf geschilderd hout (2½ beurt): Grondig reinigen. Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Kaal gekomen hout opzuiveren. Intacte verflagen schuren. Kaal hout gronden met Celsor Platina Primer 4S. Het geheel overgronden met Celsor Platina Primer 4S. Het geheel aflakken met Celsor Platina SB 4S Hoogglans. |

Kenmerkenblad

CELSOR PLATINA SB 4S HOOGGLANS

| Systemen | |
|-------------------------|---|
| Geschilderde ondergrond | Met alkydharsverf geschilderd hout (1½ beurt): Grondig reinigen. Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Kaal gekomen hout opzuiveren. Intacte verflagen schuren. Kaal hout tweemaal gronden met Celsor Platina Primer 4S. Het geheel aflakken met Celsor Platina SB 4S Hoogglans. |