



Aérosol pour imiter les effets de structure et en réparer les dommages.

### Champs d'application

- Béton
- Plaques de plâtre
- Stucs
- Bois
- Autres supports très répandus, moyennant prétraitement approprié panneaux de particules, multiplex etc.

### Propriétés

- Bel effet structuré
- Séchage rapide
- Div. structures possibles (grossier/fin)

### Descriptif

Liant à base de :	Dispersion PU
Teinte(s) :	Blanc
Conditionnement :	400 ml
Rendement :	Env. 1 m <sup>2</sup> 400 ml selon support
Degré de brillance :	Mat
Densité :	Env. 1,27g/cm <sup>3</sup>
Stockage :	Env. 2 ans moyennant conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

### Application

La température de la bombe aérosol doit être d'au moins +15°C. Bien secouer la bombe aérosol durant 2 à 3 minutes avant l'emploi.

Selon la distance et le degré d'intensité de la pression, l'on obtient des structures plus ou moins fines ou épaisses.

Après l'emploi, retourner la bombe aérosol et purger le gicleur tête en haut.

Nettoyage de tête d'arrosage : Sitôt après utilisation à l'eau claire.

### Température

Ne pas utiliser sous les +15°C (température de l'air et de l'objet). Maximum d'humidité relative de l'air : 80 % (afin d'éviter tout effet négatif sur la pulvérisation).

### Séchage

(+20°C/65 % taux hygrométrique / 250 g/m<sup>2</sup>)

Hors poussière : Après env. 30 min.

Repeignable : Après env. 60 min.

(selon l'épaisseur de couche)

Température et humidité relative de l'air influent sur les temps de séchage.

### Support

Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec. Masquer les trous et inégalités avec l'enduit de réparation approprié.

Béton, stuc, plaque de plâtre, bois, etc.  
Appliquer le Répar'Effets de Structure Vista.

Supports souillés, p. ex. de nicotine, bois saignants etc.

Commencer par isoler ces supports au moyen du Spray Isolant Universel de Vista pour éviter la percée de taches de nicotine etc. Appliquer ensuite Vista Répar'Effets de Structure.

Danger. Récipient sous pression. Peut éclater sous l'effet de la chaleur.

### Autres supports

Traiter d'abord au Südwest All-Grund. Appliquer ensuite Vista Répar'Effets de Structure.

### Particularités

Comme la matière pulvérisée rétrécit légèrement au séchage, mieux vaut appliquer une structure un peu moins fine.

Si plusieurs couches s'avèrent nécessaires, nous conseillons d'attendre au moins 10 minutes avant application de la couche suivante.

### Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
9-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN<sup>T</sup>