

Snelhechtende linoleumlijm

Basis	Kunstharzdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

Productvoordelen

- Verwerkersvriendelijk
- Onbrandbaar
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,46 kg/l.
Verbruik	400 - 450 g/m ² .
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Gevarenklasse	Geen.
Veiligheidsblad	Op aanvraag beschikbaar.

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- colovinyl.

Verwerking

Wachttijd	Geen.*
Open tijd	15 - 20 minuten.*
Afbindtijd	Ca. 24 uur.*
Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig	Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

414 euroflex lino plus

Ondergrond

- 414 Euroflex Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Omgevingstemperatuur : 18 ° - 23° C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Gebruiksaanwijzing

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondervloer).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

414 Euroflex Lino Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Verzendeenheid

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 14 kg.

Kwaliteit en garantie

Telefoon	+31 75 627 16 30
Telefax	+31 75 628 35 64
E-mail	info.eurocol@forbo.com
Telefoon	+32 2 464 10 42
Telefax	+32 2 464 10 11
E-mail	inge.borre@forbo.com

414 euroflex lino plus

Milieu en gezondheid

Bestektekst

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking
414	Euroflex Lino Plus	emmer à 14 kg

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO FLOORING nv • Hofveld 4 • BE-1702 GROOT-BUGAARDEN • BELGIË
T +32 (2) 464 10 42 • F +32 (2) 464 10 11 • E INFO.BELGIUM@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



414 07-12