Vista Vistacryl 1K Spécial Sol

Fiche Technique

Coating mono-composant diluable à l'eau pour l'intérieur et l'extérieur.

Application
- Intérieur et extérieur
- Application intérieure : sur béton, ciment, bois, panneaux d'aggloméré, anciennes peintures pour sol peu élastiques
- Application extérieure : sur sols bétonnés ou cimentés très absorbants, sur anciens revêtements bien adhérents
- Également en version antidérapante (R11)

Propriétés
- Peinture pour sols diluable à l'eau et de type mono-composant
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistant à l'usure
- Résiste aux acides dilués, sels routiers et huiles moteur
- Résiste aux intempéries
- De par sa haute élasticité, elle exerce en outre un effet colmatant sur les fissures à basse température
- Nettoyage facile avec les produits d'entretien habituels sans solvants
- Application facile et bonne fluidité
- Écologique
- Pour les sols de garage, il est conseillé d'utiliser Vistapox (voir fiche technique)
- CE EN 13813

Produit

Liant à base de :	Copolymère méthacrylique
Dilution :	Eau potable
Coloris :	La plupart des couleurs des nuanciers RAL et NCS, autres teintes sur demande
Conditionnement :	5 kg et 10 kg
Rendement :	Env. 4-5 m²/ kg selon support et mode d'application
Degré de brillance :	Satiné
Densité :	Env. 1,35 g/cm³
Stockage :	Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application
Brosse, rouleau ou pistolet.
Données de pulvérisation.

Type :	Wagner Aircoat/-mix
Buse :	0,015 - 0,019
Angle :	40°
Pression du matériau :	180 bar
Pression d'air :	2,2 bar
Filtre Pistolet :	Blanc
Viscosité :	Non dilué

Les données de pulvérisation indiquées sont indicatives et peuvent varier en fonction (entre autres) de l'application, du matériel de pulvérisation, de la marque et du résultat final souhaité.
Consultez les instructions du fabricant.

Nettoyage des outils : Nettoyer immédiatement avec l'eau claire. Recueillir l'eau de rinçage et la déposer dans des points de collecte, par exemple Clean Water Global, ne pas verser dans l'évier.
Éliminer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation locale/nationale.

Température
Ne pas utiliser sous les +10 °C (température de l'air et de l'objet) et 85 % de taux d'humidité.

Séchage (+20 °C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors-poussières :	Après env. 70 minutes
Repeignable :	Après env. 4-5 heures
Praticable :	Après 3-4 heures
Entièrement sec :	Après 7 jours

Nettoyage de l'outillage : À l'eau, sitôt après utilisation.

Support
Le support doit être sec, propre, stable, porteur, exempt d'huiles, de graisses et de cires. Il faut prévoir une membrane imperméable sous le revêtement de sol.

Mise en œuvre
Appliquer au moins deux couches de finition. N'appliquer qu'une seule couche par jour, et cela vaut pour tous les supports, afin d'accélérer le processus de durcissement global. Pour une mise en œuvre encore plus efficace, Vistacryl 1K Spécial Sol peut être allongé d'eau à 5 %. En cas d'utilisation d'une couche de renfort, prévoir 3 couches au total.

Supports minéraux neufs
Le placement de ce type de support doit dater de 28 jours au moins.
Humidité maximale 5 %.

Surfaces légèrement souillées
Donner un grand coup de balai (rigide). Puis, passer éventuellement à l'aspirateur.

Surfaces très souillées
Nettoyez au Vista Calcimex. Nettoyez ensuite avec Vista Viamond 704 dans le même rapport de mélange et puis rincer au nettoyeur à haute pression ou nettoyeur à vapeur.

Solvants
Nettoyer les supports compressés, tels que les panneaux d'aggloméré, MDF, avec le solvant ad hoc.

Laitance du ciment
À éliminer sur les sols minéraux neufs (chape de béton et ciment) avec une ponceuse pour sol.

Curingcompound
À éliminer avec une ponceuse pour sol.

Supports humides attaqués par des remontées capillaires
Les imprégner plusieurs fois avec Südwest Wikulac jusqu'à totale saturation de la surface. Procéder ensuite dans les 24 heures à l'application de Vistacryl 1K Spécial Sol.

Support intact
Selon porosité, imprégner avec Südwest Vistacryl 1K Spécial Sol dilué d'eau à max. 5 %.

Lézardes et trous plus importants
Évider les cavités et reboucher avec l'enduit adéquat.

Anciens revêtements
Nettoyer à fond avec Vista Viamond 704, puis poncer légèrement pour matifier.

Indications particulières
Sur des fonds de couleur vive ou sombre, les rayures apparaissent de manière plus visible. À noter aussi que les poussières ont la même couleur que la peinture elle-même, ce qui peut déranger en cas de couleur vive.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
6-2-2025.