

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-06-2004
TSFK 04/1516621
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® betonbekistingstape medium

Opgesteld door: E.v.R.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product: Kelfort® betonbekistingstape medium is een enkelzijdig klevende PVC tape voorzien van een transparante rubber kleeflaag.

Producteigenschappen: Goed vochtbestendig.
Soepele PVC drager met weinig rek in de lengterichting.
Bestand tegen de oliën die bij betonbekisting gebruikt worden.
Hecht ook op licht vervuilde en vette vochtige ondergronden.

De toepassing: De tape is uitermate geschikt als multi-purpose tape. Het kan worden gebruikt voor bouw- en industriedoeleinden, bijvoorbeeld:
- Afplakken van naden van betonbekisting.
- Markeringswerkzaamheden.
- Beschermingstape van materiaal.

Aanbrengtips: Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op droge, stofvrije en ontvette ondergrond die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.

Technische gegevens:

Drager: PVC.
Kleeflaag: Rubber.
Kleur: Geel.
Dikte totaal: 0,15 mm.
Pelkleefkracht op staal: 3,7 N/25 mm.
Treksterkte lengterichting: 65 N/25 mm.
Temp.bestendigheid
(lang) -40 °C tot +50 °C (servicetemperatuur).
Temp.bestendigheid
(kort): 90°.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-06-2004
TSFK 04/1516621
Rev : A
Blad : 2/2



Produktnaam: Kelfort® betonbekistingstape medium

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en

EAN-code: 1516621: 50 mm x 33 m = 8714678001680.

Verpakkingshoeveelheid: 1516621: 48 stuks in een doos.

Productgegevens:

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 21°C en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.