



# ARDEX A 828 COMFORT

## Enduit de ragréage ultra-allégé

- Peut être appliqué avec une spatule à main et un rouleau
- Consistance constante pendant le temps d'application
- Travail de finition facile sans ponçage
- Étirable à zéro
- Mélange facile même de grandes quantités
- Grand rendement
- Facile à poncer
- Toutes les épaisseurs de couche



### Domaine d'utilisation

À l'intérieur. Mur et plafond.

- Pour le lissage et le ragréage de murs et de plafonds
- Rebouchage de joints de plaques de plâtre et en carton-plâtre fibré
- Pour la réalisation de surfaces de niveau de qualité Q1 à Q4 sur des plaques de plâtre et en carton-plâtre fibré (\*Selon la fiche technique n° 2 du groupement industriel des fabricants de plaques de plâtre (« Industrie Gruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. »))
- sur des peintures en dispersion et des peintures au latex stables sans primaire

### Type

Enduit de ragréage blanc, à base de plâtre et de matières synthétiques avec charges allégées. ARDEX A 828 COMFORT se caractérise par un temps de mélange rapide et une application rapide, ainsi que par une stabilité élevée et un fort pouvoir de remplissage. ARDEX A 828 COMFORT est ouvert à la diffusion et convient avant l'application de peintures et de

peintures ainsi que pour différentes techniques de mise en œuvre.

### Préparation du support

Le support doit être adhérent, sec, ferme et exempt d'agents séparateurs. ARDEX A 828 COMFORT présente une adhérence exceptionnelle sur les peintures en dispersion, les peintures au latex et les surfaces en béton.

ARDEX GmbH  
5 avenue Pierre Salvi  
58430 Witten  
ALLEMAGNE  
Tel: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +33 1 30 11 21 65  
technik@ardex.de  
www.ardex.eu

Fabricant avec système QM/UM certifié selon DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX A 828 COMFORT

## Enduit de ragréage ultra-allégé

Support	sans primaire	avec primaire
Béton cellulaire	<input checked="" type="checkbox"/>	
Béton	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maçonnerie en briques	<input checked="" type="checkbox"/>	
Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Briques silico-calcaires	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enduit de ragréage à base de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Plaques de plâtre et en carton-plâtre fibré	<input checked="" type="checkbox"/>	
Plaques en ciment fibrées	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggloméré P4 - P7		ARDEX P 52
Revêtements de carrelage et de dalles		ARDEX P 4 READY
Pierre naturelle		ARDEX P 4 READY
Peintures acryliques et peintures aux résines alkydes		ARDEX P 4 READY
Peintures mates en dispersion résistantes à l'eau, au frottement et au lavage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Peintures au latex	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enduits de friction minéraux	<input checked="" type="checkbox"/>	
MG 2 Mortier bâtard	<input checked="" type="checkbox"/>	
MG 3 Mortier de ciment	<input checked="" type="checkbox"/>	
MG 4 Mortier de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Application

Env. 10,8 l d'eau sont nécessaires pour mélanger 15 kg d'ARDEX A 828 COMFORT. Pour mélanger de plus grandes quantités (15 kg), il est recommandé d'utiliser un malaxeur

performant (p. ex. avec les malaxeurs de type Collomix DLX 152).

Après un temps de maturité d'une minute, mélanger à nouveau jusqu'à obtention d'un enduit de ragréage pâteux et crémeux qui peut être appliqué pendant env. 60 minutes. La consistance d'ARDEX A 828 COMFORT reste constante pendant tout le temps d'application et permet une application facile sur la surface. Après que la couche de ragréage a commencé sa prise, il est possible d'effectuer un relissage en exerçant une légère pression pour obtenir une surface lisse sans ponçage.

### Application au rouleau

Pour une application au rouleau, mélanger l'enduit de ragréage comme décrit ci-dessus en ajoutant jusqu'à 11,3 litres d'eau. Après un temps de maturité de 1 à 3 minutes, mélanger à nouveau l'enduit de ragréage. Il peut désormais être appliqué uniformément à l'aide d'un rouleau en nylon d'une épaisseur de poil de 21 mm ou à l'aide d'un rouleau à enduire en fibre de nylon.

Le séchage homogène permet une application facile des couches de peinture consécutives.

ARDEX A 828 COMFORT peut être appliqué dans les trous, les creux ainsi que sur les surfaces quelle que soit l'épaisseur de couche, et sèche sans tension.

Appliquer ARDEX A 828 COMFORT à des températures supérieures à + 5 °C. Les températures basses prolongent et celles élevées diminuent le temps d'application.

### Astuce pratique

Pour le ponçage de la surface d'ARDEX A 828 COMFORT, il est recommandé d'utiliser des abrasifs MIRKA et FESTOOL de grain 180 à 240.

Proportion de mélange env.	<b>Composant A</b> 10,8 L d'eau	<b>Composant B</b> 15 Kg de poudre
Consommation env.	<b>Consommation</b> 0,7 Kg de poudre par m <sup>2</sup> et mm	
Niveau d'exécution	<b>Consommation</b> 0,2 kg/m <sup>2</sup> 0,1 kg/m <sup>2</sup> 0,1 kg/m <sup>2</sup> 0,7 kg/m <sup>2</sup>	<b>Niveau d'exécution</b> 1 2 en se basant sur 1 3 en se basant sur 2 4, ragréage de toute la surface par mm
Densité env.	0,75 kg/l	
Poids frais env.	1,20 kg/l	
Classification du produit	Matériau de jointolement pour le remplissage de joints sans utilisation de bande couvre-joints, type 4B selon la norme EN 13963	

### Propriétés d'application

Temps d'application env.	60 minute(s)
Travaux de peinture et de collage	après séchage

# ARDEX A 828 COMFORT

## Enduit de ragréage ultra-allégé

---

### Détails du produit

Valeur pH env.	8
EMICODE	EC 1 PLUS = très pauvre en émissions PLUS
GISCODE	CP1 = enduit de ragréage à base de sulfate de calcium, non soumis au marquage
Conditionnement	Sacs de 15 kg nets
Stockage	Se conserve dans un endroit sec, env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

### Conseil d'application

Service technique :

Tél. : +49 2302 664-362

Fax : +49 2302 664-373

E-mail : [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)