



Produit étanchéisant à imprégner : en phase aqueuse, perméable à la vapeur d'eau, transparent, aux propriétés hydrophobes et oléophobes.

### Application (vertical)

- Sur bois traité à l'NCoat Wood Color
- Façades bois
- Clôtures
- Abris de jardin
- Bordages de bateau
- Lambris
- Saunas
- Jouets/meubles pour enfants

### Propriétés

- Hydrophobe
- Oléophobe (rejette huiles/saletés)
- Retarde le pourrissage
- Extra-protection contre le pourrissage
- Hydro-régulant
- Diminue l'expansion et le rétrécissement
- Résiste aux intempéries
- Résiste à l'eau de mer
- En phase aqueuse
- Non filmogène (ne s'écaille pas)
- Quasi invisible
- Sans nanoparticules
- Sans huile, sans cire et sans silicones
- Sans solvants
- Convient aux jouets selon DIN EN 71-3

### Descriptif

<i>Liant à base de :</i>	Co-silane hydrolysé
<i>Teintes :</i>	Incolore
<i>Conditionnement :</i>	500 ml, 1 litre, 5 litres
<i>Rendement :</i>	Env. 12 m <sup>2</sup> /litre (très variable selon type de bois et mode de sciage/rabotage)
<i>Degré de brillance :</i>	Sans objet
<i>Densité :</i>	Env. 1,05 g/cm <sup>3</sup>



<i>Diluant :</i>	Sans objet
<i>Stockage :</i>	Au moins 12 mois, sous emballage fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

### Application

Par brosse (neuve), rouleau, pompe de brumisation, HVLP, trempage, arrosage, machine à laquer voire revêtement sous vide. Appliquer à saturation. Si nécessaire, éliminer l'excédent de produit à la brosse sèche ou au rouleau sec.

*Nettoyage de l'outillage :* sitôt après, à l'eau.

### Température

Température ambiante et de surface : 10 °C min. et 25 °C max. Ne pas appliquer en plein soleil ni sur supports chauffés. La température de l'objet doit être de 3 °C supérieure au point de rosée.

### Séchage (+ 20 °C / 60 % HR)

Hors-poussières :	Après env. 30 minutes
Sec :	Après env. 2 heures
2 <sup>e</sup> couche (éventuelle) :	Résolument mouillé sur mouillé

### Support

Appliquer NCoat Wood Protect, de préférence au moyen d'un brumisateur basse pression. Laisser pénétrer le produit pendant quelques minutes dans le bois. Après quelques minutes, brosser la surface de bout en bout, à sec, à la brosse ou au rouleau.

### Indication particulière

La durabilité du traitement dépend de l'essence de bois, de l'humidité du bois et de la quantité de produit appliquée (pénétration). NCoat Wood Protect a été spécialement conçu comme couche de finition sur NCoat Wood Color.

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
31-7-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T