



Stone Primer Plus

BOSTIK STONE SOLUTIONS

AVANTAGES

- Mise en œuvre aisée
- Pénètre profondément dans le support
- Durcissement rapide
- Force d'adhérence élevée
- Temps de séchage court
- Remède spécifique, va au-delà des possibilités offertes par Stone Primer

PRODUIT

Bostik Stone Primer Plus est un primaire avec solvant destiné à améliorer l'adhérence de Bostik StoneTack sur divers supports.

APPLICATIONS

Pré-traitement de briquettes de parement, de panneaux en pierre, de matériaux pierreux et d'autres supports poreux fortement absorbants approuvés par Bostik.

MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussière et de graisse. Maintenir l'emballage soigneusement fermé jusqu'au moment de l'utilisation. Ne pas mettre Bostik Stone Primer Plus en œuvre directement depuis l'emballage.

Dans un bac à peinture propre, verser une quantité de primaire telle qu'il est possible de mettre en œuvre dans les 30 minutes. Appliquer Bostik Stone Primer Plus en une couche mince avec un rouleau à colle Bostik. Doter les surfaces d'adhérence de primaire de telle sorte qu'il constitue une couche ou une pellicule fermée. La couche de primaire appliquée est visible. Après un temps de séchage d'au moins 1 heure, le collage est autorisé. Les meilleurs résultats s'obtiennent lorsque le collage a lieu dans les 6 heures après l'application du primaire. Par conséquent, ne pas appliquer plus de primaire qu'il n'est possible de mettre en œuvre dans 6 heures.

Ne plus utiliser les résidus de primaire. Fermer directement et soigneusement le bidon de primaire. Éviter tout contact avec le support déjà pré-traité car cela nuit aux propriétés d'adhérence.

La formation de condensation peut affecter négativement l'adhérence. Ne pas appliquer le primaire en cas d'humidité relative de l'air très élevée, comme en cas de brouillard dense par exemple.

Température de mise en œuvre: De +5°C à +30°C.



Temps de séchage: Temps de séchage minimal 60 minutes.

Remarque: Nous vous recommandons de toujours demander au préalable des informations à Bostik concernant l'adéquation du matériau et d'éventuellement réaliser des tests d'adhérence.

CONSOMMATION

Selon le support 1 à 2 m² par bidon. Cela correspond à env. 50 à 100 briquettes de parement de format wallon (selon l'aspiration de la briquette).

STOCKAGE ET STABILITÉ

Conserver au frais (entre +5°C et +30°C) et au sec. Durée de conservation de 9 mois après la production dans un emballage intact. La durée de conservation d'un emballage ouvert est limitée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostikds.thewerco.com

Caractéristiques techniques	
Teneur en matières sèches	40%
Masse spécifique	0,95 g/ml
Point déclair	inférieur à 21°C
Temps de séchage	60 min. (bij +20°C/RV 50%)
Code	30604724
EAN code	8713572034015
Couleur	transparent
Conditionnement	500 ml fer-blanc
Palette	312 (6 dans la boîte)

Bostik BV
De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV
Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be