



Produit de marquage routier diluable à l'eau.

Champs d'application

- Pour l'intérieur
- Béton
- Asphalte
- Carrelages

Propriétés

- Séchage rapide
- Durcissement rapide (résistant à la charge des pneus de voiture après deux heures)
- Haute résistance à l'usure
- Ne saponifie pas
- Haut pouvoir opacifiant
- Existe en 6 teintes

Descriptif

Liant à base de : Mélange acrylique - polymérisat

Teinte(s) : Blanc env. Ral 9010
 Jaune env. Ral 1023
 Bleu env. Ral 5012
 Rouge env. Ral 3000
 Noir env. Ral 9005
 Vert env. Ral 6018
 Disponible dans d'autres couleurs RAL à partir de 2,5 litre

Conditionnement : 750 ml, 2,5 et 10 litres

Rendement : Env. 5 m² au litre

Dilution : Eau claire

Degré de brillance : Mat

Densité : Env. 1,35 - 1,45 g/cm³

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires



Application

Pinceau, rouleau et appareil de pulvérisation.

Pulvérisation

Type : Wagner Aircoat
 Buse : 0,015-0,019
 Angle de jet : 40°
 Pression du produit : 180 bar
 Pression d'air : 2,2 bar
 Filtre : Blanc
 Viscosité : Non dilué

Nettoyage de l'outillage : Sitôt après utilisation à l'eau. En cas de dessèchement, au diluant Südwest V33.

Température

Ne pas utiliser en plein soleil, ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet).
 Maximum d'humidité relative de l'air : 80 %.

Séchage

(+20°C / 55 % humidité relative / 100 g/m²)

Hors poussière : Après env. 45 min

Remise en service : Après env. 120 min

(selon l'épaisseur de couche)

Température et taux d'humidité de l'air peuvent faire varier les temps de séchage.

Support

Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec. Une chaussée à couche bitumineuse ne peut plus suinter de l'huile de goudron.

Particularités

Appliquer Vista Lakwèg pour ôter la peinture routière Vista du béton et du carrelage. Pour éliminer la peinture routière Vista d'une chaussée à couverture bitumineuse, il faut démarquer le marquage à la peinture routière Vista noire.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
27-11-2020.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T