Vista Peinture Routière Aqualine

Fiche Technique

Produit de marquage routier diluable à l'eau.

Champs d'application
- Pour l'intérieur
- Béton
- Asphalte
- Carrelages

Propriétés
- Séchage rapide
- Durcissement rapide (résistant à la charge des pneus de voiture après deux heures)
- Haute résistance à l'usure
- Ne saponifie pas
- Haut pouvoir opacifiant
- Existe en 6 teintes

Descriptif

Liant à base de :	Mélange acrylique - polymérisat
Teinte(s) :	Blanc env. Ral 9010 Jaune env. Ral 1023 Bleu env. Ral 5012 Rouge env. Ral 3000 Noir env. Ral 9005 Vert env. Ral 6018
Conditionnement :	750 ml , 2,5 et 10 litres
Rendement :	Env. 5 m^2 au litre
Dilution :	Eau claire
Degré de brilliance :	Mat
Densité :	Env. 1,35 - 1,45 g/cm^3
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application
Pinceau, rouleau et appareil de pulvérisation.

Pulvérisation

Type :	Wagner Aircoat/-mix
Buse :	0,015-0,019
Angle de jet :	40°
Pression du produit :	180 bar
Pression d'air :	2,2 bar
Filtre :	Blanc
Viscosité :	Non dilué

Les données de pulvérisation indiquées sont indicatives et peuvent varier en fonction (entre autres) de l'application, du matériel de pulvérisation, de la marque et du résultat final souhaité.
Consultez les instructions du fabricant.

Nettoyage de l'outillage : Sitôt après utilisation à l'eau. En cas de dessèchement, au diluant Südwest V33.
Recueillir l'eau de rinçage et la déposer dans des points de collecte, par exemple Clean Water Global, ne pas verser dans l'évier.
Éliminer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation locale/nationale.

Température
Ne pas utiliser en plein soleil, ni sous les +10 °C (température de l'air et de l'objet).
Maximum d'humidité relative de l'air : 80 %.

Séchage
(+20 °C / 55 % humidité relative / 100 g/m^2)

Hors poussière :	Après env. 45 min
Remise en service :	Après env. 120 min (selon l'épaisseur de couche)

Température et taux d'humidité de l'air peuvent faire varier les temps de séchage.

Support
Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec.
Une chaussée à couche bitumineuse ne peut plus suinter de l'huile de goudron.

Particularités
Appliquer Vista Lakwèg pour ôter la peinture routière Vista du béton et du carrelage. Pour éliminer la peinture routière Vista d'une chaussée à couverture bitumineuse, il faut démarquer le marquage à la peinture routière Vista noire.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
17-1-2025.