

Technische data



Verpakkingstape LowNoise MusclePack® | Transparant/Bruin/Wit

Drager						
Type		BOPP				
Dikte		35	μ (micron) (±3%)			
Lijm						
Type		Waterbasis Acrylaat HighTack				
Opbrengst		28	gr/m ² (±3%)			
Samenstelling						
Dikte		64	μ (micron) (±6%)			
Temperatuur						
Service		-20	°C	t/m	50	°C
Applicatie		>5	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal (SS)	6,62	N/25mm (±10%)			
Treksterkte	Lengte	132	N/25mm (±10%)			
Rek	Lengte	150	% (±10%)			
Norm						
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00049
Versie	002
Revisie datum	03-09-2021