

## 1 Beschrijving

Basis ondervloer van polyethyleenschuim, die dankzij zijn warmte- en geluidsisolerende eigenschappen uitermate geschikt is als ondervloer voor laminaatparket.

## 2 Eigenschappen

- Werkt kleine oneffenheden in de ondervloer weg
- Uitstekende geluidsdempende eigenschappen (18 dB)
- Vormt dankzij zijn gesloten celstructuur een goede vochtbarrière
- Geschikt voor vloerverwarming

## 3 Technische eigenschappen

#	PROPERTY	DIM	NORM	VALUE	
1	FOAM DENSITY	Kg/m <sup>3</sup>	DIN 53420	20	± 2
2	FOAM THICKNESS	mm		2	Nominal
3	WIDTH	mm		As required	± 5
4	FILM THICKNESS	μ		12	± 3 %
5	TOTAL THICKNESS	mm		2,01	Nominal
6	FLATNESS (after trim)	mm		To be defined	
7	MARKING			To be defined	
8	TENSILE STRENGTH	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882	155 (L) – 210 (T)	
9	ELONGATION AT RUPTURE	%	ASTM D 882	84 (L) – 55 (T)	
10	Λ VALUE FOAM LAYER	W/m°K	DIN 52612	0,045	
11	W.V.T.R.	g	ASTM E 398	< 1,5	
12	EMISSIVITY OF PET LAYER			0,35	



## 4 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

