

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-03-2026
TSFK : 26/1518059-63
Rev : A
Blad : 1/4



Productnaam: Kelfort® Compriband

Opgesteld door: SK	Bekrachtigd door: GL
--------------------	----------------------

Het product: De **Kelfort®** Compriband is een gecomprimeerd opencellig geïmpregneerd PU-schuimband, het band is eenzijdig zelfklevend.

De toepassing: De **Kelfort®** Compriband is toepasbaar als regendichting in verticale buitengevelvoegen tussen bouwdeelen en bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, metaal en kunststof. Geschikt voor vlakke, oneffen en verlopende voegen. Slagregendicht en damp-open.

Leveringsvorm:

Kleur: Antraciet

Inhoud verpakking: 1 rol (1 stuk)

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Artikel	Omschrijving	Aantal	EAN-code
1518059	Kelfort® Compriband 10/2mm 10m	1 stuk (rol)	8714678247880
1518059	Kelfort® Compriband 10/2mm 10m	30 stuks (doos)	8714678248030
1518059	Kelfort® Compriband 10/2mm 10m	2880 stuks (pallet)	8714678248184

Artikel	Omschrijving	Aantal	EAN-code
1518060	Kelfort® Compriband 12/3mm 8m	1 stuk (rol)	8714678247897
1518060	Kelfort® Compriband 12/3mm 8m	25 stuks (doos)	8714678248047
1518060	Kelfort® Compriband 12/3mm 8m	2400 stuks (pallet)	8714678248191

Artikel	Omschrijving	Aantal	EAN-code
1518061	Kelfort® Compriband 15/3-4mm 7m	1 stuk (rol)	8714678247903
1518061	Kelfort® Compriband 15/3-4mm 7m	20 stuks (doos)	8714678248054
1518061	Kelfort® Compriband 15/3-4mm 7m	1920 stuks (pallet)	8714678248207

Artikel	Omschrijving	Aantal	EAN-code
1518062	Kelfort® Compriband 15/4-5mm 5.6m	1 stuk (rol)	8714678247910
1518062	Kelfort® Compriband 15/4-5mm 5.6m	20 stuks (doos)	8714678248061
1518062	Kelfort® Compriband 15/4-5mm 5.6m	1920 stuks (pallet)	8714678248214

Artikel	Omschrijving	Aantal	EAN-code
1518063	Kelfort® Compriband 15/5-7mm 4.3m	1 stuk (rol)	8714678247927
1518063	Kelfort® Compriband 15/5-7mm 4.3m	20 stuks (doos)	8714678248078
1518063	Kelfort® Compriband 15/5-7mm 4.3m	1920 stuks (pallet)	8714678248221

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-03-2026
TSFK : 26/1518059-63
Rev : A
Blad : 2/4



Productnaam: Kelfort® Compriband

Gebruiksaanwijzing:

Lees vóór gebruik de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig door en volg deze op.

Vorbereiding

- De ondergrond moet schoon, stofvrij en vetvrij zijn.
- Gebruik voor elke voegbreedte de juiste bandafmeting.

Verwerking

- Bij sterk wisselende voegbreedtes kan het nodig zijn om meerdere bandafmetingen (diktes) toe te passen.
- De voorgecomprimeerde band kan direct vanaf de rol in de voeg worden aangebracht.
- Laat de band niet doorlopen in of om inwendige hoeken heen, maar onderbreek deze ter plaatse.
- Snijd de band op maat met een veiligheidsmes of schaar en houd hierbij minimaal 1 cm overlengte aan.
- Snijd bandaansluitingen haaks en recht af en plaats deze met voldoende overlengte strak tegen elkaar.
- De band bevat geen bitumen, bloedt niet door en is compatibel met alkydhars- en dispersieverven en -kitten. Vooraf testen is noodzakelijk.
- Plaats de band minimaal 2 mm terugliggend in de voeg.
- Vermijd contact met oplosmiddelen en agressieve chemicaliën.

Let op

- Gebruik altijd de juiste bandafmeting voor de betreffende voegbreedte.
- Een regenkering is geen luchtdichte afdichting.
- Houd rekening met de gebouwhoogte in verband met de winddrukbelasting (NEN 6702).
- Kelfort® Compriband mag in Nederland worden toegepast tot een gebouwhoogte van 110 meter.

Voegbewegingen

De band kan voegbewegingen duurzaam volgen, zoals:

- Vervormingen (uitzetting en krimp) van bouwelementen door temperatuurswisselingen.*
- Zettingsverschillen tussen afzonderlijk gefundeerde gebouwdelen.*
- Trillingen in algemene zin.*
- Klimatologische invloeden (winddruk en windzuiging) en deformatie als gevolg van buiging.*

** Mits de juiste bandafmeting (breedte en dikte) wordt toegepast en de band niet boven de maximale toelaatbare vervorming (MTV) wordt belast.*

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-03-2026
TSFK : 26/1518059-63
Rev : A
Blad : 3/4



Productnaam: Kelfort® Compriband

Het toepassingsgebied van iedere banddikte (geëxpandeerd), uitgedrukt in minimale en maximale voegbreedte:

- De minimale banddikte wordt bereikt bij maximale compressie (bij hoge temperaturen).
- De maximale banddikte wordt bereikt bij minimale compressie (bij lage temperaturen).

Veiligheidsaanbevelingen:

· Zie het veiligheidsinformatieblad

Technische gegevens		1518059-63
Kleur		Antraciet
Impregnering		Synthetische impregneer en aluminiumoxide
Basis		PU-schuim
Volumieke massa		100 kg/m ³ (±8)
Kleefsterkte		>12N/25mm
Vlekvorming	DIN52453	Stenen/beton/PVC, geen
Weersinvloeden	DIN18542	BG1
UV-weerstand	DIN53387	Voldaan
Slagregendichtheid		≥600 Pascal bij 'regenkering'
MTV/vervorming	NEN3413	>S 25-40%
Vervormbaarheid	BRL2802	Zeer goed (0° Celsius)
Warmte gedrag	BRL2802	Geen impregneer uittreding (70° Celsius)
Brandgedrag	DIN4102-1	B1
Warmtegeleidingscoëfficiënt		0,048 W/m.K
Dampdiffusieweerstand		≤0,5m
Temperatuur bestendigheid		-30° C tot 85° C
Temperatuur verwerking		0° C tot 35° C
Materiaal		Tragere uitzetting bij temperaturen ≤10° C
Houdbaarheid		12 maanden
Garantie op functionaliteit		10 jaar
Productcertificering	KOMO	K 33019

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-03-2026
TSFK : 26/1518059-63
Rev : A
Blad : 4/4



Productnaam: Kelfort® Compriband

	BAND- BREEDTE/ VOEG- BREEDTE	VOEG- BREEDTE NOMI- NAAL (MM)	REGEN- KERING MINI- MAAL (MM)	REGEN- KERING MAXI- MAAL (MM)	UV BELAST EN STOF- DICHT MAXI- MAAL	NIET-UV BELAST EN STOF- DICHT MAXI- MAAL
1518059	10/2	2	1,5	2	3	5
1518060	12/3	3	2	3	4	7
1518061	15/3-4		3	4	7	12
1518062	15/4-5		4	5	9	15
1518063	15/5-7		5	7	11	18