



Peinture minérale intérieure.

Champs d'application

- Intérieur
- Parois et plafonds
- Chambres d'enfants, hôpitaux, salles de soins, crèches, cuisines, salles de bain, saunas etc.

Propriétés

- Récurabilité : classe 1 selon DIN EN 13300
- Pouvoir couvrant : classe 1 selon DIN EN 13300
- Teneur en matières organiques <5 % selon DIN 18363 2.4.1.
- Certifié NaturePlus, répondant aux normes environnementales et sanitaires les plus strictes
- Testé TÜV
- Sans agents conservateurs
- Sans allergènes
- Très mat
- Très couvrant
- Insensible aux moisissures de par sa haute teneur en pH
- Autorisé dans les espaces réservés à la manipulation des aliments
- Résistant aux désinfectants
- Propriétés de traitement améliorées

Descriptif

Liant à base de :	Silicate
Teintes :	Toutes les couleurs à pigments anorganiques
Conditionnement :	En 2,5 litres ainsi que 5, 10 et 12,5 litres
Rendement :	6 - 8 m ² /l selon support
Degré de brillance :	Extra mat
Densité :	Env. 1,5 g/cm ³
Finesse de mouture :	Fin (< 100 µm)
Diluant :	Eau claire



Stockage :

Au frais, en emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Mise en œuvre

Brosse, rouleau ou pistolet.

Airless :

Buse : 0.018 – 0.026

Pression : 150 -180 bar

Angle : 40°- 50°

Diluant : Env. 5 % de l'eau

Pour appliquer Südwest Bio-InnenSilikat au pistolet, l'outillage de pulvérisation doit être impeccablement propre. Sitôt après utilisation, veiller à bien le nettoyer aussi.

Combinée à d'autres peintures murales, Südwest Bio-InnenSilikat forme des grumeaux.

Température

Ne pas utiliser sous les +10 °C, température de l'air et de l'objet.

Nettoyage de l'outillage : sitôt après, à l'eau.

Support

Le support doit être propre, sec, sans tensions, porteur et exempt de couches qui se détachent ou se déforment.

Supports à porosité normale

Traiter d'abord le support avec Südwest Bio-InnenSilikat, dilué d'eau à 5 %. Appliquer ensuite une couche non diluée de Südwest Bio-InnenSilikat.

Supports farineux ou très poreux

Traiter d'abord au Südwest Fixativ (dilué d'eau selon les proportions 1 : 1). Appliquer ensuite une couche non diluée de Südwest Bio-InnenSilikat.

Stuc ou plaques de plâtre

Traiter d'abord au moyen de Südwest Bio-InnenSilikat, dilué d'eau à 15 %. Appliquer ensuite une couche non diluée de Südwest Bio-InnenSilikat.

Peintures murales

Les peintures murales en dispersion, mates ou matifiées, peuvent être traitées au moyen d'une couche non diluée de Südwest Bio-InnenSilikat.

Indication particulière

Pendant la mise en œuvre, couvrir tous les supports hautement sensibles aux alcalins (p. ex. verres, métaux etc.).

Éliminer immédiatement les éclaboussures éventuelles à l'eau claire afin d'éviter leur effet corrosif.

Pour éviter les traces de raccords, appliquer le produit de façon régulière et sans interruption. Bien ventiler les espaces humides afin de maintenir un haut niveau de pH (et d'éviter les moisissures).

Aussi la deuxième couche peut être éventuellement diluée d'eau à max. 5 %.

Certains facteurs tels qu'un séchage forcé (dû par ex. à un support trop absorbant ou une surface chauffée), peuvent altérer la qualité du travail, laquelle se traduit par une réduction du taux de récupérabilité, par une augmentation de la surface farinante, etc.

Après séchage, l'espace peint doit être plusieurs fois aéré et empli d'air frais, afin d'obtenir un séchage complet et homogène de la dernière couche.

Selon la température ambiante et le taux d'humidité, l'application de la couche teintée de Südwest Bio-InnenSilikat peut donner lieu à certaines irrégularités d'aspect. Il s'agit ici de propriétés inhérentes au produit, lesquelles ne peuvent pas faire l'objet de plaintes.

Ne pas mélanger Südwest Bio-InnenSilikat à d'autres produits, telle une surface couverte d'un kit acrylique. Cela pourrait donner lieu à des fissurations et/ou décolorations.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identification

Voir fiches de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-12-2022.