



Sterk zuur ontvettings- en reinigingsconcentraat.

Toepassing

- Voor het grondig reinigen van tegels en geglazuurde tegels
- Verwijderen van kalk- en cementverontreinigingen
- Verwijderen van cementhuid
- Verwijderen van oxidatie-afzet op coatingsystemen
- Verwijderen van corrosie
- Reinigen en verwijderen van anorganische vervuilingen

Eigenschappen

- Verwijdert anorganische vervuilingen zoals kalk metaaloxides, roest etc.
- (Licht) etsende werking
- Verwijdert algen en mossen (ook de sporen)
- Verwijdert kalk- en zoutuitslag op nieuwe baksteen gevels
- Kan perfect worden toegevoegd aan sproei- en hogedrukreinigingsapparatuur

Product

Grondstofbasis: fosforzuur

pH waarde concentraat: 1

Verpakking: 1 ltr, 5 ltr en 10 ltr

Dichtheid: 1,39 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Verbruik (indicatie): Ca. 25 m²/ltr gemengd product

Gemiddelde verhouding: 1 ltr Vista Calcimex op 20 ltr water

Lichte vervuiling: 1 ltr Vista Calcimex op 30 ltr water

Zware vervuiling: 1 ltr Vista Calcimex op 10 ltr water

(Licht) etsende werking: Puur

Na gebruik van Vista Calcimex dient het gehele oppervlak geneutraliseerd te worden met Vista Viamond 704, in een gelijke mengverhouding als de Vista Calcimex aan te houden.

Juiste mengverhouding afhankelijk van het type en mate van de verontreiniging. Het beste is dit proefondervindelijk vast te stellen. Vista Calcimex maximaal 1:50 verdunnen met water.

Applicatie

Schuurpad, luiwagen, borstel, schrobmachine, eventueel met daarvoor geschikte spuit- en sproeiapparatuur.

Ondergrond

Het gehele oppervlak grondig reinigen met Vista Calcimex. Dit d.m.v. schrobben/schuren. Heet water verhoogt de reinigingskracht. Enige tijd in laten werken (niet in laten drogen). Nog een keer licht schrobben/schuren.

Vervuilde sop verwijderen. Nareinigen met Vista Viamond 704 (in een gelijke mengverhouding als de gebruikte Vista Calcimex) en met overvloedig schoon water naspoelen. Vervolgens goed laten drogen.

De reinigende en ontvettende werking wordt door mechanische krachten verbeterd en versneld. Voor een effectieve werking moet de Vista Calcimex enige tijd inwerken, waarna de ondergrond met een krachtige waterstraal (hogedruk) wordt afgespoten. Als dat niet mogelijk is nog een keer schrobben en naspoelen. Nareinigen met Vista Viamond 704 (in een gelijke mengverhouding als de gebruikte Vista Calcimex) en met overvloedig schoon water naspoelen. Vervolgens goed laten drogen.

Bijzondere aanwijzingen

Controleren van de reiniging is mogelijk door het behandelde oppervlak met water te bevochtigen.

Het water mag niet "parelen" soms zijn er nog was- of vetrestanten aanwezig. In dit geval de reiniging herhalen.

Het eindresultaat van een coatingsysteem is sterk afhankelijk van de mate waarin de voorbehandeling plaats vindt.

Extra aandacht is hier dus zeker op zijn plaats.

Siliconenbesmettingen nareinigen met een speciale siliconenverwijderaar.

Glas, keramiek, gekleurd metaal, geanodiseerd aluminium en andere zuur-gevoelige ondergronden beschermen tegen spetters, daar er niet verwijderbare vlekvorming kan ontstaan.

Spetters direct verwijderen met water.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 6-9-2022.