

**4 EN 1**



## les + produit

### + 4 EN 1

- Traitement des bandes à joint
- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage de supports irréguliers
- Lissage des fonds

### + Confort d'utilisation

- Allégé
- Gras et souple
- Très bonne glisse

### + Très garnissant jusqu'à 8 mm

### + Blanc et fin



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Définition

Enduit allégé multi-usage en pâte

### Destination

Intérieur

- Traitement des bandes à joint
- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage des supports irréguliers
- Lissage des fonds

Application rouleau



Application manuelle



Utilisation



intérieur

Épaisseur d'application



8 mm

Temps d'utilisation



illimité

Prêt à l'emploi

## MISE EN ŒUVRE

**DILUTION** ..... Prêt à l'emploi

### APPLICATION

**Conditions** ..... Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

**Outils** ..... Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre, rouleau à enduire

**Nettoyage du matériel** ..... À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

**ÉPAISSEUR D'APPLICATION** .... 8 mm

**CONSOMMATION MOYENNE**... 1,2 L/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur (selon la rugosité des fonds)

**SUPPORTS** ..... Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonée, ancienne gouttelette, ancienne peinture, toile de verre.

*Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.*

**RECOUVREMENT** ..... Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

# Airliss Joint Light

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES



**COMPOSANTS** ..... Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.

**DENSITÉ** ..... 1,3 ± 0,1

**pH** ..... 9 ± 1

**COULEUR** ..... Blanc

**TEMPS D'UTILISATION A 20°C** ..... Illimité

**TEMPS D'ATTENTE**

**AVANT RECOUVREMENT** ..... Après séchage complet

**CLASSIFICATION** ..... NF T 36 005 - Famille III, classe 2

**NORME** ..... NF EN 16566 - NF EN 13 963, classe 3A

NF ENVIRONNEMENT :

Enduits de peinture - NF 446

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification  
11 rue de Pressensé

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

ou sur [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

**C.O.V.** ..... Directive COV 2004/42/CE : Cat.  
Valeur limite UE : 30 g/L; Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE

**CLASSEMENT AU FEU** ..... A2-s1, d0

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** .....



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.beissier.fr](http://www.beissier.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**CONDITIONNEMENT** ..... Seau 18 KG

**CONSERVATION** ..... 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

	Matériaux de jointement pour plaques de plâtre EN 13963 : 2014 Type 3A
	0380                      23
PRESTONETT MJ LIGHT DOP75000-104/01-01	
BEISSIER Quartier de la gare - 77760 LA CHAPELLE LA REINE	
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance à la flexion	PND

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique. La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
26-3-2024.

Une marque exclusive de VISTAPAIN