



Één component, waterverdunbare vloerverf.

Toepassing

- Voor binnen en buiten
- Binnen: beton, cement, hout, spaanplaat, vezelplaat, multiplex, enz.
- Niet sterk elastische vloerverven
- Buiten: zuigende betonnen- en cementvloeren of goed hechtende coatings

Eigenschappen

- Waterverdunbare één component vloerverf
- Enorm slijtvast
- Bestand tegen verdunde zuren, strooizout en motorolie
- Weersbestendig
- Door hoge elasticiteit, ook bij lage temperaturen, wordt een scheuroverbruggende werking bereikt
- Makkelijk reinigbaar met gebruikelijke, oplosmiddelvrije huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Eenvoudig verwerkbaar en goede vloeïing
- Milieuvriendelijk
- Voor garagevloeren is Vistapox 4000 te gebruiken (zie technisch merkblad)

Product:

Bindmiddelbasis: Methacryl

Verdunning: Leidingwater

Kleuren: Meeste RAL en NCS kleuren, andere kleuren op aanvraag

Verpakking: 1 ltr, 2,5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Gladde ondergrond: ca. 6-8 m²/ltr
Ruwe ondergrond: ca. 4-5 m²/ltr
Afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Zijdeglanzend

Dichtheid: Ca. 1,33 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met kwast, rol of spuit.

Vachtroller: 12 mm poolhoogte.

Airless:

Tip: 0,021 Inch

Druk: 180-200 bar

Filter: Wit

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur en een maximum RV van 80%.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 minuten

Overschilderbaar: Na ca. 5 uur

Op grotere oppervlakken: Na 1 dag

Regenvast: Na ca. 6 uur

Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, vast, dragend, olie-, vet- en wasvrij zijn.

Cement gebonden ondergronden als beton- en cementdekvloer

Moet minimaal 28 dagen oud zijn.

Minimale druksterkte; 25 N/mm².

Minimale treksterkte; 1,5 N/mm².

Het geheel moet voorzien zijn van een vochtscherm onder de vloer en vrij van lossingslagen, cement-slikheid en vormveranderingen zijn.

De ondergrond mag max. 5% vochtgehalte bevatten en dient een goede zuiging te hebben.

Een verdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen, 20% verdunnen.

Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de volgende dag, een onverdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen. Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de volgende dag, een tweede onverdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen.

Drogen en laten uitharden.

Bestaande vloercoatings

Sterk elastische systemen zijn ongeschikt als onderlaag. Coating moet een goede aanhechting op de ondergrond hebben minimale treksterkte; 1,5 N/mm².

Grondig reinigen met Vista Viamond 704 en naspoelen met schoon water.

Kale delen voorbehandelen met een verdunde laag

Südwest Methacryl Vloerverf, 10% verdunnen.

Na droging, afhankelijk van de kleur 1 of 2 lagen onverdunde Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen.

Drogen en laten uitharden.

Hout en houten plaatwerk

Een onverdunde laag Vista Boscalit Aqua Isoleergrond wit aanbrengen

Deze laag niet schuren.

Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de volgende dag, een onverdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen.

Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de volgende dag, een onverdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen.

Drogen en laten uitharden.

Geglazuurde tegels

Grondig ontvetten van de voegen, verwijder alle zeepresten.

Extra aandacht voor eventuele siliconenkit en/of siliconenbesmetting

Een laag Vistapox Hechtprimer AEH aanbrengen.

Deze laag 10% verdund met water.

Na droging van min. 16 en maximaal 36 uur een onverdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen.

Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de volgende dag, een onverdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf aanbrengen.

Drogen en laten uitharden.

Ondergronden met capillair opstijgende vochtigheid

meerdere malen met Südwest Wikulac FH20 impregneren totdat een totale verzadiging van het oppervlak is bereikt. Hierna dient binnen 24 uur de Südwest Methacryl vloerverf te worden aangebracht.

Bijzondere aanwijzingen

Bij donkere en/of felle kleuren zijn krassen beter zichtbaar. Het slijtstof heeft de kleur van de coating.

Dit kan als niet wenselijk worden ervaren bij felle kleuren.

Een extra bescherm laag met Vista Rapid Vernis of Vista Aqua 2K PU Clear is hier raadzaam.

Schurende en repeterende mechanische belasting leidt tot slijtage.

Niet geschikt voor belasting met harde bureaustoelwieltjes.

Inloopmatten verlengen de levensduur van de coating.

Zoals ook regelmatig reinigen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsinformatieblad.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
27-6-2024.