

Ardatec FlexDicht

ÉTANCHÉITÉ DE SURFACE

AVANTAGES

- Sous carrelage ceramique
- Très elastique,
- Prêt à l'emploi

PRODUIT

Ardatec FlexDicht est une étanchéité de surface à base d'une dispersion synthétique modifiée prête à l'emploi.

APPLICATION

Ardatec FlexDicht convient pour étanchéfier sol et mur. Ardatec Flexdicht résiste à l'humidité et convient en particulier pour des «locaux humides». Ardatec FlexDicht convient pour des grandes surfaces et également pour des fentes autour des passages de tuyaux et des trous de vidange. Convient également pour des raccordements de coin fermés. Pour des raccordements de coin difficiles nous vous conseillons de combiner Ardatec FlexDicht avec Ardatape. Ne pas utiliser en extérieur ou sous eau. Pour ces applications nous vous conseillons Ardatec 2K Flex.

CARACTÉRISTIQUES

- Etanchéité sous revêtements céramiques
- Mise en œuvre facile
- Pour locaux humide.
- Elastique
- Résiste aux fissurations jusque 3 à 4 mm

MISE EN ŒUVRE

Support: Applicable sur presque tous les supports. Convient également pour sol chauffant. Le support doit être solide, stable, propre, sec et exempt de graisse. Traiter les supports absorbants avec Ardagrip Classic. Appliquer Ardatec FlexDicht après séchage complet du primaire

Application: Bien remuer Ardatec FlexDicht avant l'emploi. Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau poils longs. En cas de joints d'angle, appliquer suffisamment de produit avec une brosse. En cas de joints d'angle difficiles appliquer Ardatape dans la couche fraîche et lisser. Appliquer une 2ième couche après séchage. Pour des passages de tuyaux (sol et mur) et autour des trous de vidange, appliquer le produit avec une brosse. Utiliser des manchettes d'obturation afin de garantir l'étanchéité. Utiliser pour des grandes surfaces un rouleau poils longs. Appliquer une 2ième couche quand la 1ière est sèche. Appliquer la 2ième couche avec une brosse, rouleau poils longs ou une



plâtresse. En cas de joints de dilatation, appliquer Ardatape sous forme de boucle dans la 1ière couche d'Ardatec FlexDicht. Après séchage, recouvrir la boucle avec une 2ième couche d'Ardatec FlexDicht.

Nettoyage: Nettoyer les outils directement après emploi avec de l'eau.

Consulter la fiche technique d'Ardatape pour plus d'informations. Après séchage complet de l'Ardatec Flexdicht collage direct avec les mortiers colles Bostik.

Code	Code EAN	Conditionnement
30604954	4026923100111	Seau 8kg
30604959	4026923100128	Seau 15kg

STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec. Protéger contre le gel. Au moins 12 mois.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostikds.thewerco.com.

Caractéristiques techniques	
Base	résine synthétique modifiée
Consistance	viscosité élevée
Densité	± 1.5 kg/l
Consommation	1.5 à 2 kg/m ² , dépend de la composition du support (porosité)
Résistance à la fissuration	jusque 3 à 4 mm
Température de mise en œuvre	pas < +5°C
Temps de séchage	± 10 h (+20°C, dépend de l'absorption du support et de la température)
Giscode	D1
Couleur	gris clair
Palette	51 (seau de 8 kg) 30 (seau de 15 kg)

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be