

# Primer SX Black

## PRIMAIRE NOIR POUR LE BOIS

### AVANTAGES

- Améliore l'adhérence des colles
- Résistant aux UV et à l'eau
- Certifié KOMO

### PRODUIT

Primer SX Black est un primaire liquide coloré en noir destiné à améliorer l'adhérence.

### APPLICATION

Traitement préalable des structures portantes en bois rabotés lors du collage des panneaux de façade.

### CARACTÉRISTIQUES

- Essentiel pour obtenir un collage durable des panneaux de façade (Paneltack en Paneltack HM) sur des supports en bois
- Testé par SHR selon BRL4101 partie 7 en repris dans les certificats KOMO
- Couleur noir donnant un aspect joint ombre entre les panneaux
- Résistant à l'eau et aux UV.
- Bonne pouvoir couvrant

### CONSOMMATION

± 3 litres de Primer SX Black par 100 m<sup>2</sup> de panneaux de façade.

### MISE EN OEUVRE

**Support:** Les supports doivent être propres, secs, dépolvoisiérés et dégraissés. L'humidité maximale du bois: 18%.

**Préparation:** Toujours agiter le bidon fermé avant utilisation. N'ouvrir le bidon qu'immédiatement avant usage, ne verser que la quantité de primaire nécessaire dans une verre ou bidon propre devant être utilisée endéans 30 min, fermer ensuite le bidon immédiatement; ne pas utiliser le résidu. Fermer le bidon immédiatement. Une meilleure adhérence est obtenue si l'étanchéité ou le collage sont faits endéans les 6 heures après séchage. Eviter de contaminer (poussières) les surfaces traitées avec le primaire. De plus, la condensation peut influencer négativement l'adhérence. Il est déconseillé d'appliquer le primaire en cas d'une hygrométrie de l'air trop élevée (brume).

**Mise en œuvre:** Appliquer le primaire avec le Bostik set



d'application Primaires. Les faces de collage sont à traiter avec le primaire de telle manière que le primaire forme une couche fermée. Appliquer le primaire en une couche suffisamment épaisse.

**Température de mise en œuvre:** + 5°C à +30°C.

**Temps de séchage:** minimale 60 min.

### STABILITÉ AU STOCKAGE

9 mois dans un local sec à une température entre +5 et +30° C et en emballage d'origine fermé. Utilisation limitée de l'emballage entamé.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur [bostik.sds.thewerco.com](http://bostik.sds.thewerco.com).

Caractéristiques techniques	
Extrait sec	50 %
Densité	1,03 g/ml
Point éclair	< + 21°C
Temps de séchage	60 min (+20°C - 50% HR)
Code	30023350
EAN code	8713572600203
Couleur	noir
Conditionnement	boite de 1 l
Emballées par	6

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)