

AGUAPLAST®

Mastic flexible couleur bois, armé de fibre de verre.

Champs d'application

- Réparations intérieures et extérieures du bois
- Bouche-pores et lissage bois
- Réparation des dégâts dus aux vers xylophages
- Égalisation et réparation de trous, fissures et fentes dans le bois

Propriétés

- Flexibilité assurant une résistance au mouvement du bois jusqu'à 20 %
- Limite les fissures dues aux fluctuations de température et au travail du bois, grâce au renfort de la fibre de verre
- Bonne capacité de remplissage, peu de retrait
- Excellente adhérence sur bois
- Sans solvants
- Séchage rapide
- Très facile à poncer
- Vernis ou peinture opaque : les deux options sont possibles

Descriptif

<i>Teintes :</i>	Neutre Hêtre Chêne Chêne rustique Merisier Acajou Pin Sapeli Teck Méranti rouge Noyer Wengé
<i>Sous forme de :</i>	Pâte prête à l'emploi
<i>Diluant :</i>	Eau
<i>Conditionnement :</i>	Tube 125 ml, Pot 1 kg
<i>Stockage :</i>	Sous emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, 12 mois
<i>Épaisseur de couche :</i>	Max. 5 mm



Délai de mise en œuvre :

Illimité

Liant :

Copolymères acryliques

Densité :

1,45 g/cm³

Application

Bien malaxer avant l'emploi.

Ôter le bouchon et couper la membrane de fermeture de l'orifice.

En cas de fentes et trous plus profonds, appliquer deux couches voire plus.

Appliquer une couche de grattage pour boucher les pores. Poncer après séchage. Procéder ensuite à la finition (vernis, teinture ou laque).

Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C et <70 % HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 1-4 heures

Repeignable : Après séchage complet

Toutes les informations susmentionnées dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

Support

Le support bois doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses. Poncer au préalable.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou exposées en permanence à l'humidité.

Traiter d'abord les éléments métalliques au moyen d'un primaire antirouille.

Après usage, exprimer l'air du tube et bien le refermer.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Code article	Emballage	Unité	Palette
70481-001 Pin	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-002 Neutre	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-003 Noyer	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-004 Chêne	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-005 Acajou	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-006 Merisier	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-007 Hêtre	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-008 Sapely	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-009 Teck	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-010 Wengé	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-016 Chêne rustique	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-017 Acajou rouge	125 ml	Tube 12 x 125 ml	144 x 12
70481-012 Pin	1 kg	Pot 12 x 1 kg	54 (12x1)
70481-013 Noyer	1 kg	Pot 12 x 1 kg	54 (12x1)
70481-014 Chêne	1 kg	Pot 12 x 1 kg	54 (12x1)
70481-015 Neutre	1 kg	Pot 12 x 1 kg	54 (12x1)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

7-11-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T