

BAGAR®

Gebruiksklare spuitpleister.

Toepassing

- Dun bepleisteren van muren en plafonds in binnen bereik
- Ideaal als voorbereiding voor een afwerking met behang, lichtgewicht wandbekleding, matte of zijdeglanzende verf
- Kan binnenshuis aangebracht worden op alle courante ondergronden als beton, cellenbeton, cementpleister, gipspleister, gipsplaat, oude verf

Eigenschappen

- 4 keer sneller aan te brengen dan traditionele gipspleisters
- Lange open tijd
- Glad eindresultaat
- Bestaat 97% uit natuurlijke grondstoffen
- Zeer gemakkelijk verspuitbaar
- Speciale airless formule
- Reiniging van gereedschap met water
- Zéér wit
- Kan handmatig worden aangebracht

Product

<i>Bindmiddelbasis:</i>	Watergedragen polymeer met diverse minerale vulstoffen en additieven
<i>Kleuren:</i>	Wit
<i>Verpakking:</i>	25 kg plastic zak met handvat
<i>Verbruik:</i>	Ca. 1 m ² /1 kg afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en gewenste afwerking
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 1,7 g/cm ³
<i>pH waarde:</i>	Ca. 9
<i>Classificatie:</i>	NFT 36-005-Familie III, klasse 2
<i>Brandklasse:</i>	EUROCLASS A2-s1, d0 PV beschikbaar op verzoek



Max. laagdikte: 2 mm

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht (max. 30 °C)
12 maanden in ongeopende originele verpakking beschermd

Applicatie

Mengen voor gebruik.
Maximaal 3% verdunnen indien nodig (water).
Airless spuitmachine (debiet minimaal 5 l/min), met spuittip 5.31. Volg de instructies in de gebruikshandleiding bij de machine en de aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. het juiste gebruik (druk, spuittips, enz.).
Geen zeef of filter nodig breed plamuurmes.
Naast airless spuitmachine zou men ook een wormpomp kunnen gebruiken.

Reinigen van het gereedschap:

Direct na gebruik met schoon water.
Spoelwater opvangen en aanbieden bij Clean water Global inzamelpunten, niet in de gootsteen.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C en boven 30 °C omgeving- en objecttemperatuur, RV max. 65%.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar na volledige droging.
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn, volgens de vereisten van het DTU (59.1 en 59.4).

Bijzondere aanwijzing

Tijdens applicatie en droging goed ventileren i.v.m. de droging en doorharding.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
75015-002	Zak 25 kg		40 x (25 kg)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
21-11-2024.