



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 40 Grassbond

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MS 40 Grassbond is een duurzame één-component kunstgraslijm op basis van MS polymeren. Zettex MS 40 Grassbond is vrij van oplosmiddelen, neutraal en reukloos. Zettex MS 40 Grassbond is kant en klaar en droogt zeer snel.

Materiaal

MS polymeer.

Voordelen

- Blijvend elastisch.
- Overschilderbaar.
- Zeer goede hechting op vrijwel iedere ondergrond.
- Kan toegepast worden op vochtige ondergronden.
- Zeer sneldrogend 4-5mm/24h.
- Makkelijk smeerbaar.

Toepassingen

Zettex Grassbond hecht uitstekend op kunstgras, PVC, Polyester, RVS, staal, steen, hout, marmer en vrijwel alle ondergronden zoals beton, kunststof, hout en graniet.

Verwerking

De Zettex MS 40 Grassbond kan aangebracht worden met een pistool of in geval van emmers met een lijmkam 9mm. De lijm rustig aanbrengen en proberen een egale laag aan te brengen op de ondergrond. Daarna in verband met de velvorming binnen maximaal 12 minuten het kunstgras aanbrengen. Hierna kan er nog voor ongeveer 3-5 minuten gecorrigeerd worden. Lijmophoping proberen te voorkomen. Bij dikkere lijmlagen kan er drogingsvertraging optreden. Zettex MS 40 Grassbond hardt uit door middel van luchtvochtigheid. Het licht bevochtigen van de lijm kan de droogtijd versnellen. De lijm bereikt binnen 48 uur zijn eindsterkte en kan hierna belast worden.

Leveringsvormen

- Koker 290 ml
- Worst 600 ml
- Worst 1400-2800 ml
- Hobbock 22 L

Kleur

Groen, zwart.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
100% Modulus	1.32MPa N/mm2
Extrusiewaarde bij 3mm/4 bar	150 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Basis	MS Polymeren
Uitharding	3mm per 24 uur
Dichtheid	1.48 gr/ml
Vloeiweerstand ISO 7390	<3-4mm
Rek bij breuk	500%
Bewegingsopname	25%
Treksterkte	2.1 n/mm2
Hardheid	40 shore a
Huidvorming bij 23°C	12 minuten
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 90°C