

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-07-2025
TSFK : 25/ 1516922
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® Primer tbv EPDM op waterbasis 1 ltr

Opgesteld door: S.K.	Bekrachtigd door: J.S.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® Primer tbv EPDM op waterbasis is een speciaal samengestelde oplosmiddel houdende primer, ontworpen voor toepassing in één stap, het reinigen en primeren van EPDM dakbedekkingsmaterialen voorafgaande het aanbrengen van speciale verbindingsslijmen.

De toepassing: Ontworpen voor toepassing in één stap, het reinigen en primeren van EPDM dakbedekkingsmaterialen voorafgaande het aanbrengen van speciale verbindingsslijmen.

Leveringsvorm:

Kleur: Transparant

Inhoud verpakking: 1000 ml

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Artikel	Omschrijving	Aantal	EAN-code
1516922	Kelfort® Primer tbv EPDM op waterbasis 1 ltr	1 stuk	8714678242212
1516922	Kelfort® Primer tbv EPDM op waterbasis 1 ltr	10 stuks (doos)	8714678242267
1516922	Kelfort® Primer tbv EPDM op waterbasis 1 ltr	500 stuks (pallet)	8714678242304

Gebruiksaanwijzing:

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Roer de EPDM Primer zeer goed door alvorens het gebruik. Verdun de EPDM Primer niet met een andere vloeistof. Het oppervlak moet schoon en droog zijn. Wanneer de oppervlakken droog zijn kan de Kelfort® Primer worden aangebracht met een kwast of roller. De kwast/roller volledig verzadigen met de Primer.

Overlap de 2 delen EPDM met een afmeting van 100 mm(4"). Breng daarvoor de Kelfort® Primer gelijktijdig aan op beide delen EPDM, met gebruik van een oplosmiddelbestendige kwast of roller.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-07-2025
TSFK : 25/ 1516922
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® Primer tbv EPDM op waterbasis 1 ltr

Het oppervlak verschijnt nat tijdens de toepassing. Voorkom klodders of plasjes.

De EPDM primer altijd ruimer aanbrengen dan het te verlijmen oppervlak, hierdoor wordt voorkomen dat er wordt verlijmd op een oppervlak wat niet behandeld is met de primer. Laat het behandelde oppervlak volledig droog worden (droogtijd normaalgesproken minder dan 10 minuten) alvorens de verbindingslijm kan worden aangebracht.

De Kelfort® Primer moet vingerdroog aanvoelen. De drogingscondities variëren afhankelijk van de omgevingsluchtcondities. Zorg voor dichte sluiting van het blik bij geen gebruik en bescherm tegen vocht.

Voorzorgmaatregel:

- Bescherm tegen direct zonlicht.
- Alleen voor professioneel gebruik.
- Verwijzing naar het veiligheid informatie blad.

Technische gegevens 1516922	
Chemische basis	Mengsel van Polymeer
Oplosmiddel	Mengsel van alifatische en aromatische koolwaterstoffen en ketonen
Kleur	Transparant
Dichtheid	Ong. 0,85 bij 20°C
Viscositeit	<100 cps. (Brookfield RVT sp.nr.4 bij 25°C
Toepassing	Roller of kwast
Dekking	Een verpakking van 1 liter primer is voldoende voor een oppervlakte van circa 10–15 m ² EPDM dakbedekkingsmaterialen.
Opslag	Bewaren in originele ongeopende blikken bij een temperatuur tussen 15° en 25°Celsius
Houdbaarheid gesloten verpakking	24 maanden bij juiste opslag, als genoemd in bovenstaand
Houdbaarheidsdatum	De ten minste houdbaar tot-datum staat vermeld op een aparte sticker aan de bovenzijde van de verpakking in de

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-07-2025
TSFK : 25/ 1516922
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® Primer tbv EPDM op waterbasis 1 ltr

	vorm MM/JJ . Bijvoorbeeld: 12/27 betekent dat de primer houdbaar is tot december 2027.
Houdbaarheid geopende verpakking	Beperkt en sterk afhankelijk van temperatuur, plaats van opslag en lucht/vocht/licht. Bewaar primer goed afgesloten en koel/droog.
Verpakking	1000 ml
Temperatuur (maximaal)	60 °C
Temperatuur (minimaal)	5 °C
Uitgehard/overspuitbaar	30 minuten
Inhoud doos	10 stuks
Kleefvrij na	30 minuten
Overschilderbaar na	30 minuten
Stofdroog na	30 minuten
Gewicht	1,2 kg