



Vernis 1K PU incolore pour bois.

Champs d'application

- Boiseries (bois durs et tendres)
- Intérieur et extérieur (endroits protégés, par exemple toiture)
- Sur vieilles couches de laque
- Sur vernis transparent teinté
- Parquets
- Escaliers
- Lambris
- Portes
- Meubles

Propriétés

- Très résistant à l'usure
- Pour meubles
- Couche bien couvrante, bel arrondi
- Extra mat, satiné et haute brillance
- Résistant aux acides affaiblis et à l'alcool
- Résiste aux détergents ménagers
- Résiste aux graisses cutanées
- D'application facile

Descriptif

Liant à base de :	Résine polyuréthane
Teinte(s) :	Incolore
Conditionnement :	375 ml, 750 ml et 2,5 litres
Rendement :	Env. 10 m ² /litre
Degré de brillance :	Extra mat, satiné et haute brillance
Densité :	Env. 0,9 g/cm ³
Dilution :	Südwest V21 pour brosse et rouleau Südwest V33 pour pulvériser
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires



Application

À la brosse, au rouleau feutre pour laque et au pistolet.

Airless :

Taille buse :	0,009-0,011 inch
Pression de travail :	Env. 160 bar
Filtre à pistolet :	Rouge

Haute pression

Buse :	1,5 mm
Pression d'air :	3-5 bar
Diluer avec max. 10 % de diluant Südwest V33.	

HVLP

Buse :	1,5 mm
Pression de l'air :	0,55 bar
Diluer avec max. 10 % de diluant Südwest V33.	

Nettoyage du matériel : Au diluant Südwest V33, sitôt après utilisation.

Température

Ne pas utiliser sous les +10°C température de l'air et de l'objet. Humidité relative maximale de l'air : 80 %.

Séchage

(+20°C / 65 % Humidité relative / 100 g/m²)

Hors poussière :	Après env. 2 hres
Repeignable :	Après 6-8 hres
Ponçable :	Après env. 6-7 hres
Durcissement complet :	Après env. 24 hres

L'état définitif de durcissement est atteint après 7 jours. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air.

Support

Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec.

Supports bois non traités

Bien poncer la surface bois (grain 150), ponçage final (grain P180).

Taux d'humidité max. 9 %.

Appliquer 1 couche de Jansen Uni-Siegel haute brillance, dilué à 10 %.

Couvrir ensuite de 2 couches de Jansen Uni-Siegel non dilué.

Temps de séchage entre couches : env. 6 heures.

En extérieur, prévoir une couche supplémentaire.

Attention ! En cas de finition en satiné / extra mat, appliquer les premières couches en haute brillance, la dernière couche en satiné / extra mat.

Essences de bois d'origine tropicale

Bien poncer la surface bois (grain 150), ponçage final (grain P180).

Taux d'humidité max. 9 %.

Les surfaces en teck, acajou, afzélia, merbau, chêne etc., isoler d'abord au moyen du fond isolant incolore de Keller.

Laisser sécher, ne pas poncer cette couche.

Appliquer 2 couches de Jansen Uni-Siegel non dilué.

Temps de séchage entre couches : env. 6 heures.

En extérieur : appliquer une couche supplémentaire.

Attention ! En cas de finition satinée / extra mate, appliquer les premières couches en brillant, la dernière couche en satiné.

Anciennes couches bien adhérentes

Le substrat doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec. Bien poncer la surface (grain P220). Les anciennes laques de parquet ne peuvent pas avoir été cirées. Si tel était le cas, il convient de nettoyer le parquet en profondeur avec un produit décireur de parquets.

Appliquer ensuite 2 couches non diluées de Jansen Uni-Siegel.

Temps de séchage entre couches : env. 6 heures.

Attention ! En cas de finition satinée / extra mate, appliquer les premières couches en brillant, la dernière couche en satiné.

Instruction particulière

Ne pas appliquer sur supports clairs (p. ex. laqués blanc), au risque de provoquer une légère décoloration.

L'application du satiné ou de l'extra mat en couche de finition sur un support sombre risque de faire apparaître un voile blanchâtre, notamment en cas de couches plus épaisses et chevauchements.

Bien remuer avant et pendant l'application.

Lorsque le niveau de brillance est extra mat, la surface va "briller" par frottement. Pour les supports fortement chargés, nous recommandons un brillant satiné et brillant.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-11-2022.