

Universele Vloerlijm

VLOERLIJM MET HOGE AANVANGSHECHTING EN SNELLE DROGING

VOORDELEN

- hoge aanvangshechting en snelle droging
- geschikt voor vloerverwarming
- oplosmiddelvrij
- zwenkwielvast

PRODUCT

Universele, oplosmiddelvrije vloerlijm met hoge aanvangshechting en snelle droging.

TOEPASSINGEN

Één product voor het verlijmen van:

- meerlagig PVC (banen of tegels)
- geëxpandeerd reliëf vinyl
- PVC op kurk
- halfsoepele tegels
- naaldvilt
- tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of synthetische (Action Bac) rug
- coco, sisal en zeegras met latexrug
- linoleum

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Mogelijke ondergronden zijn: polybeton zonder curing, cementdekvloer, oude tegels en oud parket correct uitgevlakt. De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druk- en trekvast zijn en moet eventueel voorbehandeld worden. De lijm met een aangepaste spatel gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

Keuze van de spatel:

- A2 effen rug
- B1 oneffen rug
- B2 natuurlijke vezels met latexrug

De wachttijd bedraagt 5 à 15 min. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ± 30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

VERBRUIK

- Spatel A2 250-300 g/m² (effen rug)
- Spatel B1 300-350 g/m² (oneffen rug)
- Spatel B2 350-400 g/m² (natuurlijke vezels met latexrug)



VERWERKINGSTEMPERATUUR

+10 tot +25°C

REINIGING

Gereedschap en niet uitgeharde lijm reinigen met water.

VEILIGHEID

Het product is volgens EG-richtlijnen/GevStoffV niet als gevaarlijk geclassificeerd. Bij het werken met chemische producten dient men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Universele vloerlijm is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities (droog en vorstvrij) minimaal 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
wit-beige	pot 1 kg	30600093
wit-beige	emmer 7 kg	30600092
wit-beige	emmer 12 kg	30600091

Technische kenmerken	
Basis	Lijm op acrylbasis
Dichtheid	± 1.35 g/m ³
Wachttijd	5 - 15 min (+23°C / RV 55%)
Opentijd	40 - 45 min (+23°C) / RV 55%
Beloopbaar na	na ± 18 uur
Lassen van de voegen	± 24 uur na plaatsing
Definitieve hechting	± 48 uur

De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de porositeit van de ondergrond

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
info@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0)73 6244244
BE + 32 (0) 92551717

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B- 9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be

