

AGUAPLAST®

Plâtre léger/enduit pour les façades.

Champ d'application

- Pour tous les supports
- Intérieur (pièces humides) et extérieur
- Lissage des surfaces rugueuses.
- Carreaux vitrifiés
- Anciennes couches de peinture
- Tissu de verre
- Plâtrage
- Ciment, béton, béton cellulaire, fibrociment
- Pierre, crépis, chaux

Propriétés

- Sèche rapidement
- Facile à poncer
- Facile à appliquer
- Peut être appliqué sur enduit frais
- Adhérence exceptionnelle sur tous les supports
- Couches fines et plus épaisses (jusqu'à 4 mm)
- Finition très soignée
- Peut être recouvert par tout type de peinture murale (extérieure)
- Doit être recouvert

Descriptif

<i>Base de liant :</i>	Liants hydrauliques et résines de synthèse
<i>Densité :</i>	0,80 g/cm ³ de poudre 1,40 g/cm ³ de pâte
<i>Consistance :</i>	Poudre
<i>Teinte :</i>	Blanc, peut être teinté avec la Couleur de mélange universelle Vista
<i>Stockage :</i>	Bien conservé dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, du soleil et des températures extrêmes (chaleur) - 12 mois
<i>Conditionnement :</i>	Sac de 5-15 kg avec poignée



<i>Consommation :</i>	Env. 1 kg de poudre x m ² x mm d'épaisseur
<i>Rapport de mélange :</i>	1 kg de poudre - 0,35 l d'eau
<i>Durée d'action :</i>	45 minutes
<i>pH :</i>	11 dans la pâte, 9 après 24 heures
<i>Adhérence :</i>	Conformément à NFP 18840 Béton >1,5 mPa
<i>Épaisseur de grain :</i>	< 200 microns (fin)
<i>Épaisseur de couche :</i>	Max. 4 mm
<i>Rétention d'eau :</i>	99,3 %
<i>Classification :</i>	AFNOR NFT 36 0005 Famille IV Classe 4 b : enduit pour peinture extérieure en phase aqueuse

Application

Avant utilisation, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. De préférence avec un agitateur électrique. Appliquez le produit à l'aide d'une spatule, d'une truelle ou d'un couteau à enduire en acier inoxydable. Arrêtez de remuer la pâte lorsqu'elle commence à durcir. Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Température

Traitement entre 10 °C – 35 °C à <70 % HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage/ponçage : 4 heures

Recouvrable : Après env. 12 heures

Toutes les informations ci-dessus dépendent de l'épaisseur de la couche et de facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Support

Les supports doivent être porteurs, secs et exempts de poussière, de graisse, de cire, de mousse, de moisissure, de nicotine et de matériaux décapants qui peuvent réduire l'adhérence.

Le support doit être adapté pour supporter le poids.

Retirez les supports non porteurs. Décapez les couches de peinture qui n'adhèrent pas bien.

Fixez les supports mous et absorbants avec du Südwest Tiefengrund.

Les points critiques de la façade, tels que les joints de raccordement, les joints de structure et les carreaux vitrifiés, doivent être renforcés par du tissu. Ceci avec un chevauchement de 5 cm au niveau des joints.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des supports humides ou soumis en permanence à l'humidité.

Traitez d'abord les parties métalliques avec une couche primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Boîte unitaire	Palette
70054-001	5 kg	Sac 1 x 5 kg	140 x 5 kg
70054-002	15 kg	Sac 1 x 15 kg x	48 x 15 kg

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

21-2-2023.

Une marque exclusive de VISTAPAIN