

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 18-09-2025
TSFK : 19/1516026-1516027
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® Ijzermenie

Opgesteld door: S.K.	Bekrachtigd door: G.L.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® ijzermenie is voor op metaal en ijzer als bescherming tegen roest. Voor binnen en buiten.

De toepassing: Als grondlaag tegen het roesten van ijzer en staal. Ook geschikt voor metalen die verwarmd worden, zoals radiatoren en verwarmingsbuizen.

Eigenschappen:

- Goede roestwerende werking
- Soepele kwastverwerking
- Hoge dekkraft

Kleur: Rood-bruin

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Eventueel de eerste laag verdunnen met 5% white spirit. In 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of spuit. Altijd een tussenlaag Kelfort Grondverf aanbrengen, alvorens af te lakken.

Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag.

SYSTEEM OPBOUW:

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Roest en slecht hechtende verflagen geheel verwijderen met een staalborstel.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Behandelen met 2 lagen Kelfort IJzermenie, daarna een laag Kelfort Grondverf aanbrengen.

Behandeld metaal in slechte staat: Alle slecht hechtende en loszittende delen verwijderen met afbijt, door afbranden of afkrabben en behandelen als 'Onbehandeld metaal'.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 18-09-2025
TSFK : 19/1516026-1516027
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® Ijzermenie

Leveringsvorm:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Inhoud verpakking</u>
1516026	750ML	8714678178610	roodbruin	Stuks
1516026	750ML	8714678178658	roodbruin	Doos (4 st)

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Inhoud verpakking</u>
1516027	2500ML	8714678178627	roodbruin	Stuks
1516027	2500ML	8714678178665	roodbruin	Doos (2 st)

Gegevens op etiket:

Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Inhoud doos:

2 stuks (1516027), of 4 stuks (1516026).

Technische gegevens:

<u>Dichtheid (S.G.):</u>	Ca. 1,5 g/ml
<u>Viscositeit:</u>	ICI Rotothinner 7 Poise @ +20°C
<u>Maalfijnheid:</u>	40 Micron
<u>Aanbevolen laagdikte:</u>	40 Micron droog 75 Micron nat
<u>Glansgraad:</u>	Eiglans
<u>Vlampunt:</u>	Ca. 38°C
<u>Droogtijd:</u>	Bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
<u>Stofdroog:</u>	Na ca. 2 uur
<u>Overschilderbaar:</u>	Na ca. 18 uur
<u>Tint:</u>	Rood-bruin
<u>Verdunning:</u>	White spirit
<u>Bindmiddel:</u>	Gecombineerde glyceroftalaatharsen
<u>Pigmenten:</u>	IJzeroxides en minerale extenders
<u>Oplosmiddel:</u>	White spirit
<u>Vaste bestanddelen:</u>	75% in gewicht

Applicatiegegevens:

<u>Kwast/roller:</u>	Kwasten en rollers voor synthetische verven.
<u>Verdunning:</u>	White spirit.
<u>Hoeveelheid verdunning:</u>	Eventueel de eerste laag verdunnen met 5% White spirit.
<u>Reinigen gereedschap:</u>	White spirit of verfreiniger.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 18-09-2025
TSFK : 19/1516026-1516027
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® Ijzermenie

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Prestaties: Goede anti-roest eigenschappen. Uitstekend geschikt voor verwarmingsbuizen.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Zie ook: Zie QR-code.